

TOP isol therm



MONTANA®

Peinture intérieure mate en phase aqueuse à effet d'isolation thermique.

Propriétés

Peinture à effet d'isolation thermique. Bon rendement ainsi qu'un pouvoir garnissant et opacifiant élevé.

Domaine d'emploi

Pour toute surface intérieure de l'habitat telle que murs, parois et plafonds. Le Montana Isol Therm est conseillé chaque fois qu'il faut apporter une solution à des problèmes de condensation, de chocs thermiques ou de ponts de froid mais aussi lorsque l'on désire améliorer le confort thermique des pièces.

Caractéristiques

COV: 2004/42/CE A/a 30g/l (2010) <30g/l

Viscosité: épaisse

Degré de brillant: mat absolu très légèrement structuré

Liant: résines polymérisées en phase aqueuse.

Densité: 0.89

Extrait sec: 45%

Teinte: blanche

Odeur: pratiquement exempt d'odeur

Stabilité au stockage: minimum 12 mois en emballages bien fermés. A protéger du gel et de la chaleur.

Conditionnement: 5 litres et 10 litres

Séchage

20°C. Sec au toucher: après 1h30.

Hors poussière: après 1-2 heures.

Recouvrable: après 4 heures. Une température faible ainsi qu'un taux d'humidité élevé ralentissent le séchage.

Mise en œuvre

Etat du support: le support doit être propre, sec, sain et exempt de moisissures. Régulariser l'absorption des supports absorbants au moyen d'un fond approprié.

Matériel d'application: rouleau, pinceau.

Température minimale de travail: +8°C

Nettoyage des ustensiles: avec de l'eau directement après usage.

Dilution

Maximum 3% pour faciliter l'application.

Teintage

Colorants universels jusqu'à 3%.

Consommation

6-7 m²/l.

Système de recouvrement

Prévoir une application en minimum 2 couches.

- Appliquer un fond d'imprégnation **Montana Top Isol Fond** sur des supports très absorbants.
- Appliquer **Montana Top Prim spécial bloquant** lorsqu'il y a un risque de résurgence de taches (nicotine, eau séchée,...).

Attention

- Les aliments non emballés sont à déplacer avant l'application et durant le séchage.



Cette fiche a été élaborée dans le but de vous conseiller. Les indications fournies sont conformes à nos connaissances actuelles et tirées des expériences. Cependant, elles n'engagent pas notre responsabilité. Veuillez consulter notre fiche de sécurité.

© 2013 - Farbo SA, CH - 1020 Renens - v01

Distribué par:



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



MONTANA®
www.montanacoatings.com

FARBO SA - CENSUY 3 - 1020 RENENS - CH-SWITZERLAND

Tél. +41 21 637 17 01 - Fax +41 21 637 17 09 - www.montanacoatings.com

