

CEMENTO COLA PASTA

Para colar azulejos e molduras de poliestireno.
Grande aderência. Flexível.



CARACTERÍSTICAS GERAIS

DESCRIÇÃO

Adesivo dispersão para colocação de cerâmica no interior.

Marcado CE conforme a EN 12004: Adesivos para azulejos cerâmicos. Classificação: D2E.

UTILIZAÇÕES:

- Para pegar azulejos, molduras, placas y rosetones de poliestireno, sobre yeso, azulejo viejo, madera, pinturas, cristal, hormigón, etc.
- Puede utilizarse para pegar piezas cerámicas de tamaño pequeño en exteriores.

CARACTERÍSTICAS:

- Massa pronta para uso, fácil de aplicar.
- À base de água.
- Alta adherencia (D2).
- Flexível.
- Resistente à água em banheiros e cozinhas.

EMBALAGEM

Código	Acondicionamento	Unidade caixa	Paletização
70165-001	Tubo 200 ml	12	100
70165-002	Balde 1 kg	12	54

DADOS TÉCNICOS

Produto	
Aparência	Pasta
Composição	Cargas minerais, resinas sintéticas e aditivos
Cor	Branco
Granulometria	Fino
Densidade	1,7 g/cm3
pH	7 - 8
Classificação EN 12004	
Adesão inicial	≥ 1 N/mm2
Adesão após envelhecimento com calor	≥ 1 N/mm2
Tempo aberto: aderência após 30 minutos	≥ 0,5 N/mm2
Adesão após imersão em água	≥ 0,5 N/mm2
Adesão em alta temperatura	≥ 1 N/mm2
Reação ao fogo	Clase E
Aplicação	
Temperatura	5-35 °C
Ferramentas	Diretamente o espátula dentada
Tempo aberto	30 min a 20 °C
Tempo de ajuste	20 min a 20 °C
Tempo para rejuntar	> 24 h
Consumo	Aprox. 2 - 3 kg/m2 según formato

PREPARAÇÃO E APLICAÇÃO

PREPARAÇÃO DE SUBSTRATO

O suporte deve ser firme/consistente e ter uma planicidade adequada. Deve estar seco e limpo, livre de poeira, gorduras, eflorescências, resíduos de desmoldantes e qualquer outra substância que reduza a aderência.

Aplicar sobre suportes secos. O suporte deve ser coeso, resistente e limpo de pó, gordura, cera ou qualquer outra substância que impeça a boa adesão do produto. Eliminar partes soltas ou mal aderidas de rebocos, argamassas, tintas antigas, etc.

Reparar os defeitos superficiais: buracos, fissuras.

Todas as áreas contaminadas com mofo e/ou algas devem ser cuidadosamente limpas e depois tratadas com FUNGISTOP ou outro agente antifúngico. Lixar/picar as superfícies muito lisas e/ou brilhantes para obter uma maior aderência..

APLICAÇÃO

Aplicar o produto sobre o suporte usando cordões ou uma espátula dentada.

Colocar imediatamente a cerâmica e ajustar pressionando-a, garantindo o completo assentamento dos sulcos.

Remover os resíduos de adesivo das juntas antes do endurecimento. As juntas devem estar limpas e ter uma profundidade uniforme para evitar variações na tonalidade do argamassa de rejunte.

TIEMPOS Y SECADO

Tempo aberto: 30 min a 20 °C.

Tempo de ajuste/retificação: 20 min a 20 °C.

Rejuntado: após pelo menos 24 h a 20 °C.

Os tempos de secagem variam de acordo com as condições ambientais (temperatura, vento, umidade relativa) e espessura de aplicação.

LIMPEZA DE FERRAMENTAS

Com água imediatamente depois de usar.

PRECAUÇÕES, ARMAZENAMENTO, SAÚDE E SEGURANÇA

PREVENÇÃO

Não aplicar em temperaturas inferiores a 5°C ou superiores a 30°C.

Respeitar o tempo aberto para a colocação das cerâmicas.

Não apto para superfícies metálicas, câmaras frigoríficas, piscinas ou suportes úmidos.

Não aplicar sobre suportes com umidade permanente e/ou capilar.

ARMAZENAMENTO E VALIDADE

Período de conservação garantido: 24 meses. A melhor qualidade é garantida na embalagem original fechada. A

data de fabricação pode ser lida conforme impressa na embalagem e/ou concluída fora do número de lote YDDD##. Exemplo: Nº do lote. 414401 = 23 de maio de 2024 (144/365). As embalagens abertas devem ser consumidas o mais rápido possível. No caso do tubo, eliminar o ar para uma conservação adequada.

SAÚDE E SEGURANÇA

Consulte a última Ficha de Dados de Segurança disponível em www.beissier.com.

REGULAMENTOS E CERTIFICADOS APLICÁVEIS

Normas e certificados aplicáveis:



BEISSIER S.A.U. 05
Pol. Txirrita Maleo. 14 B.0011
E-20100 Errenteria. España

CEMENTO COLA PASTA

EN 12004

Adesivo dispersão para colocação de cerâmica no interior.

Reacção ao fogo Classe E

Aderência inicial ≥ 1 N/mm²

Adesão após envelhecimento de calor ≥ 1 N/mm²

Tempo aberto: Aderência após 30 min. $\geq 0,5$ N/mm²

Substâncias Perigosas NPD

Certificações Ambientais:



Observações gerais: Os dados contidos na presente informação são descrições do produto. Representam observações gerais, produto da nossa experiência e ensaios efetuados e não levam em consideração o caso de aplicações particulares. Não é possível atender reclamações com base nestas indicações. No caso de necessidade, agradecemos que se dirija aos nossos Serviços de aconselhamento técnico.

BEISSIER S.A.U.
Txirrita Maleo 14, E- 20100 Errenteria
T. +34 943 344 070 · beissier@beissier.es
www.beissier.com

MORTERO CEMENTO COLA PASTA
ABRIL 2024
v.1