



SITE: [www.tintasrobbialac.pt](http://www.tintasrobbialac.pt) | E-MAIL: [robbialac@robbialac.pt](mailto:robbialac@robbialac.pt) LINHA VERDE SAC | TEL.: 800 200 725 | FAX: 800 201 378

CC 420 17.1

## HAMMERITE RADIADORES

042-0701

DESCRIÇÃO	Esmalte para aplicação em radiadores.
UTILIZAÇÃO	Especialmente indicado para aplicação em aparelhos de aquecimento a óleo, eletricidade, central e respectivas tubagens. Não é recomendada a aplicação em radiadores de outra natureza.
PROPRIEDADES	<b>Resistente ao calor</b> Secagem rápida Resiste ao amarelecimento Mantém a cor original
COR(ES)	Branco
CARACTERÍSTICA(S) FÍSICA(S)	<b>Brilho:</b> Alto Brilho <b>Ponto de Inflamação:</b> -18°C
PREPARAÇÃO DO SUBSTRATO	<p>Certifique-se de que o radiador está desligado e que as superfícies a esmaltar estão frias antes e durante a preparação, bem secas e isentas de gorduras, poeira ou outras impurezas.</p> <p><b>Repintura</b> É necessário proceder à remoção de toda a ferrugem solta ou restos de tinta com o auxílio de uma escova de aço e/ou lixa. Fazer o despolimento da tinta antiga com uma lixa fina, de seguida, desengordurar com o <b>Limpeza &amp; Diluição para Hammerite(018-0011)</b>.</p> <p>Em caso de dúvida, recomenda-se efectuar uma pequena área teste para avaliar a compatibilidade com a pintura antiga. Aplica-se o esmalte Hammerite e aguarda-se uma hora. A compatibilidade verifica-se ao fim de uma hora, observando-se se existe ou não alguma reacção entre o esmalte Hammerite e a pintura antiga. Caso haja reacção, deve-se efectuar a decapagem de toda a pintura antiga antes de proceder-se como na pintura de raiz.</p>
APLICAÇÃO	<p>Certifique-se de que a superfície está fria antes e durante a aplicação e proteja a área envolvente.</p> <p>Antes de utilizar o aerossol, este deve estar à temperatura ambiente durante 2 horas e a embalagem deve ser agitada vigorosamente num movimento vertical, durante três minutos após se ouvir a bola no interior.</p> <p><b>Nº demãos:</b> 3 a 4 demãos ligeiras a uma distância de aproximadamente 15cm.</p> <p><b>Tempo de secagem:</b> Ao tacto: 30 minutos Para demãos seguintes: 30 minutos Para utilização/manuseamento: 24 horas</p>
RENDIMENTO	1 m <sup>2</sup> /Litro
PRODUTOS PARA ACABAMENTO	
FORMATO(S)	0,4L (Spray)
PERÍODO ACONSELHADO DE ARMAZENAGEM	24 meses, em embalagens fechadas, protegidas do frio e do calor.
OUTRAS INFORMAÇÕES	Para evitar o entupimento do aerossol, inverta e accione o spray durante dois segundos

entre demãos e no fim da aplicação  
Na primeira utilização do radiador aumentar a temperatura gradualmente.

ESQUEMA(S) DE PINTURA

PROPORÇÕES  
CATALIZAÇÃO

PRECAUÇÕES DE  
SEGURANÇA

Consulte a ficha de segurança do produto.

GARANTIAS

NOTA

Informação Técnico - Comercial : CC 420 17.1  
09/10/2017 - ESTA ITC SUBSTITUI TODAS AS VERSÕES ANTERIORES