

Tinta Aquosa 100% Acrílica para Exterior

AQUAREPEL

053-

DESCRIÇÃO	Tinta baseada numa dispersão aquosa especial 100% acrílica, pigmentada com dióxido de titânio rutilo, com excelente durabilidade exterior e resistência à água.
UTILIZAÇÃO	Sobre paredes exteriores, em pinturas novas e repinturas. Pode ser utilizada na repintura de tintas texturadas e na repintura de acabamentos ETICS , de natureza acrílica.
PROPRIEDADES	Rápida Hidro-Repelência , característica que a torna robusta face ao fenómeno de escorridos, que pode ocorrer em tintas convencionais, quando aplicadas em determinadas condições de temperatura e humidade ambiental Ótima durabilidade exterior e resistência aos raios UV Bom poder de cobertura Não retém poeiras ou sujidade, devido à capacidade de auto-lavagem, por acção da chuva Muito fácil de aplicar
COR(ES)	Branco, cores claras, médias e fortes conforme catálogos, afináveis através do Sistema de Tintagem Super Colorizer. Cores também disponíveis através do Sistema de Tintagem SC Corantes Minerais e no Catálogo Viero Cool Colors . Na repintura de ETICS/CAPPOTTO, não se recomenda o uso de cores com baixa reflectância solar (Y<35) (b).
CARACTERÍSTICA(S) FÍSICA(S)	Brilho: Mate Brilho especular: inferior a 10 UB com ângulo de incidência de 85° Densidade: 1,30 ± 0,03 (a) Viscosidade: 113 - 117 KU/25°C. Este valor pode aumentar com o tempo de armazenagem. Ponto de inflamação: Não inflamável. Teor de Sólidos: 51 ± 1% Reacção ao Fogo: A2-s1, d0 de acordo com a EN 13501-1 COV's: Valor limite da UE para o produto (cat. A/c): 40 g/l. Este produto contém no máximo 39 g/l COV.

Aquarepel é um produto testado pelo LNEC (Laboratório Nacional de Engenharia Civil). O Documento de Aplicação **DA 88** é elaborado em cumprimento da norma NP 4505 (baseada na EN 1602-1).

Ensaio	Unidade Medida	Classificação
Brilho 85° (EN ISO 2813)	ub	Mate
Espessura da película seca (ISO 3233)	µm	E2
Poder de cobertura (NP EN ISO 6504-3)	m ₂ /L (rc=0,98)	Conforme
Resistência à fissuração a espessuras elevadas	Visual em espessura de 2000 µm	Conforme
Resistência aos álcalis dos ligantes hidráulicos	Visual (48h imersão)	Conforme
	Visual (24h secagem)	Conforme
Permeabilidade à água (NP EN 1062-3)	$\frac{w}{(Kg \cdot m^{-2} \cdot h^{-1/2})}$	W3 (baixa)
Permeabilidade ao vapor de água		

	(EN ISO 7783)	s _D (m)	V ₂ (média)
	Aderência média (método quadricula EN ISO 2409)	Visual	Conforme
	Resistência ao envelhecimento artificial acelerado (EN ISO 16474-2/EN ISO 11664-4)	ΔE* após 1000h	Conforme
	Resistência aos fungos (ASTM D 5590)	Visual	Classe I
	Resistência às algas (ASTM D 5589)	Visual	Classe I
PREPARAÇÃO DO SUBSTRATO	<p>Pintura de Raiz A superfície a pintar deve estar sã, perfeitamente limpa e seca, livre de poeiras, gorduras, restos de argamassa, etc. Se for necessário fazer reparações ou nivelamentos, utilizar as massas da gama Aguaplast adequadas à situação em causa.</p> <p>No caso de paredes agressivas recomenda-se a aplicação prévia de uma demão do Primário Hidro Armadura NG (020-0105). No caso de paredes friáveis ou pulverulentas, recomenda-se a aplicação prévia de uma demão do Primário Hidro Armadura Fixador NG (020-0206). Para casos particulares, por favor consultar os nossos serviços para aconselhamento do primário adequado.</p> <p>Repinturas Em situações de repintura, é necessário remover a tinta antiga que se encontre em desagregação. No caso de uma caiação, a cal deverá ser totalmente eliminada. Uma lixagem prévia com lixa Garnet fina é recomendável, para disfarçar pequenas irregularidades.</p> <p>Para nivelar e/ou reparar as superfícies, utilize as massas Aguaplast Rapid Fassade e/ou a Universal Fassade. Se existirem fendas dinâmicas, recomenda-se as massas Aguaplast Fibra para paredes lisas ou Aguaplast Flex Fill para paredes com textura.</p> <p>A operação de limpeza e desengorduramento das paredes deve ser feita com Robbilava Universal (909-000X), diluído à razão de uma colher de sopa para 1 litro de água.</p> <p>No isolamento ou selagem, recomenda-se proceder como no caso de uma pintura de raiz.</p> <p>Repintura sobre acabamentos de isolamento térmico CAPPOTTO (ETICS): Se existir acumulação de fungos ou algas na superfície a repintar, deve seguir-se o seguinte processo: 1- Limpar a superfície, utilizando água a baixa pressão, ou jacto de água com pressão ajustável, de modo a eliminar poeiras soltas. <u>Não usar lavagem de alta pressão para remoção de fungos ou algas.</u> Nessa situação aplique passos 2 e 3. 2- Caso seja necessário, escove a superfície para remoção total da sujidade. 3- Nas zonas contaminadas com fungos aplique Desinfectante Aquoso (909-001X) e deixe actuar durante 24 horas antes de repintar. 4- Em casos mais graves pode usar o Anti Algas e Musgos (909-002X) para ajudar na remoção e prevenção dos mesmos.</p>		
APLICAÇÃO	<p>Ferramentas: Rolo, trincha ou pistola convencional. Diluição e nº de demãos: Aplicar pelo menos 2 demãos, podendo a 1ª demão ser diluída com 5 a 10% de água. As restantes deverão ser aplicadas sem qualquer diluição. Tempo de secagem: 1 a 2 horas, em zonas bem ventiladas e a temperaturas da ordem dos 20°C. Para demãos seguintes: 3 a 4 horas, nas mesmas condições. Lavagem da ferramenta: Com água.</p>		
RENDIMENTO	10 a 15 m ² /Litro/Demão		
PRODUTOS PARA ACABAMENTO			
FORMATO(S)	1L, 5L e 15L		
PERÍODO ACONSELHADO DE ARMAZENAGEM	24 meses, em embalagens fechadas, protegidas do frio e do calor.		
OUTRAS INFORMAÇÕES	Se existir acumulação de fungos ou algas na superfície a pintar ou a repintar, deve		

proceder-se a uma raspagem, seguida de uma limpeza com água e lixívia (e nos casos mais graves, com jacto de água a alta pressão), lavagem novamente com água, e por fim a aplicação do **Desinfetante Aquoso** (909-001X).

Em situações de elevada humidade ambiental é aconselhável adicionar à tinta o **Aditivo Anti Algas e Fungos** (928-002X) com o fim de aumentar a sua resistência ao desenvolvimento de fungos e algas.

Não se deverá efectuar a aplicação quando a temperatura ambiente for inferior a 5°C ou superior a 35°C, quando estiver a chover, quando estiver vento forte (especialmente se for quente e seco) ou quando as paredes estiverem geladas ou expostas à acção directa e intensa dos raios solares.

A aplicação de uma cor implica a sua aceitação pelo Cliente. Assim, recomendamos que seja sempre efectuada a aplicação de uma pequena amostra para aprovação, e só de seguida se deverá realizar a operação de pintura.

O valor indicado de COV's refere-se ao produto "pronto a usar", incluindo tintagem, diluição, etc., com produtos da nossa empresa. Declinamos qualquer responsabilidade por operações de mistura realizadas com outros produtos comerciais, dos quais desconhecemos o conteúdo exacto de COV's.

(a) Os valores indicados são os da cor Branca.

(b) Todas as cores que apresentam baixa reflectância solar ($Y < 35$) não podem ser aplicadas na fachada sobre sistemas de Isolamento Térmico pelo Exterior - ETICS - **CAPPOTTO**, correspondem maioritariamente às cores escuras que apresentam maior capacidade de armazenar radiação térmica provocando o sobreaquecimento nas superfícies e uma maior probabilidade de causar patologias no sistema **CAPPOTTO** e também perda de conforto térmico. Consulte a coleção **Viero Cool Colors** com 50 cores para exterior mais intensas, especialmente desenvolvidas e estudadas com a utilização de corantes especiais exclusivos.

ESQUEMA(S) DE PINTURA

PROPORÇÕES CATALIZAÇÃO

PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA

Consultar a Ficha de Segurança do produto.

GARANTIAS

NOTA

As informações fornecidas são correctas de acordo com os nossos ensaios, mas são dadas sem garantia, uma vez que as condições de aplicação estão fora do nosso controlo.

Informação Técnico - Comercial : CC 54 24.1

27/06/2024 - ESTA ITC SUBSTITUI TODAS AS VERSÕES ANTERIORES