

SITE: www.tintasrobbialac.pt | E-MAIL: robbialac@robbialac.pt LINHA VERDE SAC | TEL.: 800 200 725 | FAX: 800 201 378

VISOLCALCE MARMORIN SAND

Revestimento mineral em pasta à base de cal que permite obter um acabamento com efeito similar ao mármore.
 Interior Especialmente adequado para a restauração de edifícios antigos de carácter histórico e monumentais. Substratos de natureza mineral novos ou antigos, uniformes, absorventes à base de cal ou cimento e cal.
Excelente permeabilidade ao vapor de água ; Acabamento com elevada resistência a fungos e bolores. Devido às características intrínsecas do produto o aspecto final resulta num efeito com nuances.
Branco e 48 cores prontas. Consultar catálogo de cores próprio.
· · · ·

FÍSICA(S)

Brilho: Mate

Densidade: aprox. 1.40 Kg/L Viscosidade: Pasta

Qualidade do Ar Interior: A+, segundo a regulação Francesa ISO 16000-3/6/9/11.

Características da Marcação CE de acordo com EN 15824:

Característica	Método	Resultado
Permeabilidade ao vapor de água	ISO 7783-2	Classe V1 (Alta)
Absorção de água	EN 1062-3	Classe W1 (Alta)
Adesão	EN 1542	≥ o.3 MPa
Durabilidade (>0.3 MPa)	EN 13687-3	≥ o.3 MPa
Condutibilidade térmica p=90%	EN 1745	o.93 W/m*K
Substâncias perigosas	-	Consultar FDS

COV's: Valor limite UE para este produto (cat A/a): 30g/L. Este produto contém no máximo 30g/L COV.

PREPARAÇÃO DO SUBSTRATO

Os substratos devem ser de natureza mineral, respiráveis, secos adequadamente e revestidos com um acabamento fino, solúvel em água e isento de sais;

- O substrato deve estar perfeitamente limpo, nivelado e sem vestígio de tintas sintéticas antigas;
- Qualquer trabalho de restauração deve ser realizado utilizando materiais minerais compatíveis com os existentes;
- Molhe ligeiramente a superfície antes de aplicar o Visolcalce Marmorin Sand (131-4);

Sobre reboco de argamassa novo :

• Reboco de cal ou misto: A superfície deve estar uniforme e livre de contaminações. Deverá confirmar-se a absorção e no caso de esta ser excessiva aplicar 1 demão de Prymer ACQ (162-0101). Seguidamente aplicar Vieroquartz (161-xxxx);

 Superfícies interiores à base de gesso : se necessário aplicar o primário aquoso Prymer ACQ (162-0101), uniformizar com enchimento adequado para substratos de gesso. Seguidamente aplicar Vieroquartz (161-xxxx);

Sobre paredes já pintadas ou parcialmente degradadas

- Remover vestígios de poeira, partes em desagregação e qualquer tipo de eflorescência.
 Em caso de contaminação biológica limpar a superfície e aplicar o Desinfetante Aquoso (909-01x);
- Sempre que existam dúvidas sobre a consistência da superfície, é aconselhável a utilização do primário consolidante Prymer SE (155-1701). Seguidamente aplicar Vieroquartz (161-xxxx);

Nota: A utilização do **Vieroquartz** (161-xxxx) contribui para a opacidade do sistema, permitindo, em simultâneo, tornar ligeiramente rugosas as superfícies lisas, melhorando a aplicação do **Visocalce Marmorin Sand** (131-4xxx);

APLICAÇÃO

Ferramentas: Talocha inox.

Diluição : Pronto a aplicar, mexer com uma misturadora elétrica até obter uma consistência homogénea.

Condições de aplicação:

Temperatura ambiente: min +5°C / máx +35°C

Humidade relativa Ambiental: < 75%

Temperatura da superfície: min +5°C / máx +35°C

Modo de aplicação:

- Mexer bem o produto com misturadora até obter uma pasta homogénea. Qualquer líquido na superfície deve ser misturado com o restante produto;
- Humedeça a superfície com água antes de iniciar a aplicação;
- Aplicar a primeira demão com a talocha de aço inoxidável (913-0077);
- Quando seco ao toque, aplicar a 2ª demão com talocha de aço inoxidável (913-0077) com movimentos verticais pressionando o produto de forma a obter uma superfície lisa e compacta;
- Após 15-20 minutos alisar e polir o produto com talocha de arestas arredondadas inclinada a 45º caso se pretenda o efeito de mármore suave e translúcido;

Nota: Se necessário e dependendo da rugosidade do substrato, aplicar uma nova demão.

Tempo de secagem:

Em profundidade : - 24h;

Para demãos seguintes : após 12 - 24h;

A carbonatação completa requer 2-3 semanas (60-70% de cal); o processo completo pressupõem 8-12 meses.

Lavagem das ferramentas : com água, imediatamente após a utilização.

RENDIMENTO PRODUTOS PARA ACABAMENTO FORMATO(S) PERÍODO ACONSELHADO DE ARMAZENAGEM

1,8-2,2/Kg/m² em 2 demãos.

20 Kg 12 meses.

O produto deve ser armazenado na sua embalagem original devidamente selado a uma temperatura entre +5°C e +30°C, longe de fontes de calor, frio ou exposição solar directa.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Aplique em substratos homogéneos, completando ciclos de aplicações completos sem interrupções, evite a recuperação de material seco;

- Não aplique diferentes lotes de produtos na mesma área;
- Devido à composição natural do produto, a tonalidade final pode ser afectada pelas condições climatéricas, porosidade, absorção do substrato e espessuras aplicadas;
- Complete cada parede sem deixar o acabamento secar a meio. Em superfícies grandes é aconselhável planear a aplicação do acabamento de modo que cada ciclo seja terminado em pontos técnicos, como por exemplo arestas, de modo a limitar diferenças na continuidade da aplicação;

- Devido à composição natural do produto, a tonalidade final pode ser afectada pelas condições climatéricas, porosidade e absorção do substrato e espessuras aplicadas;
- Tons leves e sombreados (mais claros / mais escuros) são uma característica estética, típica do produto;
- De modo tornar as superfícies mais fáceis de lavar e limpar e simultaneamente aumentar a resistência superficial recomendamos a aplicação do Aqua Protection (156-2131) ou da cera protectora Naturwax Eco (156-2041);
- As argamassas novas devem estar secas e uniformemente curadas. No caso de reparações novas, garantir que as mesmas atinjam a cura completa.
- Não aplicar em substratos com humidade ascendente;
- A humidade relativa não deverá exceder 80%;
- Evitar aplicação do produto sob exposição solar directa ou na presença de correntes de ar:
- Não pode ser aplicado em superfícies já pintadas com tintas sintéticas ou outros produtos que formem película (revestimentos plásticos, tintas emulsão), nem em substratos de madeira ou gesso cartonado;
- Como produto natural, a mistura pode conter pequenos fragmentos minerais não hidratados;
- Este acabamento não é recomendado para aplicar em zonas de duche. No entanto, em áreas de maior exposição à humidade, tais como casas-de-banho, onde é necessário um maior efeito de repelência da água, deverá ser reforçado com o acabamento Aqua Protection (156-2131);
- Os acabamentos minerais devido à sua natureza absorvem naturalmente água à sua superfície que origina o aparecimento de manchas. A utilização do **Aqua Protection** (156-2131) minimiza este efeito;

O valor indicado de COV's refere-se ao produto "pronto a usar" incluindo tintagem, diluição, etc com produtos da nossa empresa. Declinamos qualquer responsabilidade por operações de mistura realizadas com outros produtos comerciais, dos quais desconhecemos o conteúdo exato de COV's.

ESQUEMA(S) DE PINTURA

PROPORÇÕES CATALIZAÇÃO	
PRECAUÇÕES DE	Consultar a Ficha de Segurança do produto.
SEGURANÇA	Recomenda-se a utilização de protecção para as mãos e olhos, atendendo à alcalinidade elevada deste produto. Em caso de contacto do produto com os olhos, lavar imediatamente e abundantemente com água corrente.
GARANTIAS	Produto com Marcação CE de acordo com a norma EN 15824
NOTA	As informações fornecidas são correctas de acordo com os nossos ensaios , mas são dadas sem garantia, uma vez que as condições de aplicação estão fora do nosso controlo .

Informação Técnico - Comercial : CC 424 23.2 10-05-2023 - ESTA ITC SUBSTITUI TODAS AS VERSÕES ANTERIORES