

Revestimento acrílico flexível reforçado com fibras para Exterior

## REVIFLEX FIBRADO PAVIMENTOS RT

141-007X

DESCRIÇÃO	Revestimento flexível impermeabilizante de elevada espessura para pavimentos baseado em copolímeros acrílicos com dupla reticulação, reforçado com fibras para conferir resistência superior ao desgaste e abrasão.
UTILIZAÇÃO	Aplicável em superfícies horizontais de cimento, fibrocimento, betão, betonilha e pedra tais como: terraços, alpendres, abóbadas, cúpulas, açoteias, etc.
PROPRIEDADES	<p><b>Transitável ao tráfego pedonal</b>                      Elástico e resistente à microfissuração                      Impermeável à água                      Resistente à intempérie e aos raios U.V.                      Película resistente a fungos e algas                      Após secagem não tem pegajosidade</p>
COR(ES)	Branco, Cinzento e Vermelho Telha.

### CARACTERÍSTICA(S) FÍSICA(S)

	Norma/Método ensaio	Resultado
Brilho	NP EN ISO 2813	Acetinado
Densidade	NP EN ISO 2811-1	1,2 ± 0,03
Resistência à fissuração a espessuras elevadas	Anexo B - NP 4378	Ok
Emissividade - antes de envelhecimento	EN 15976	92%
Emissividade - após envelhecimento (28 dias/70°C/90%HR)	EN 15976	91%
Refletância máxima (espectro visível entre 500 nm e 720 nm )	EN 14500	84%
Absorvância máxima (espectro visível entre 500 nm e 720 nm )	EN 14500	16%
Reação ao fogo (para pavimentos com classificação A1 e A2-s1,do)	EN 13501-1	B fl - s1

Resultados obtidos na cor Branca.

**COV's:** Valor limite da UE para este produto (Cat. A/i): 140 g/l. Este produto contém no máx. 139 g/l COV

### PREPARAÇÃO DO SUBSTRATO

#### Pintura de raiz:

A superfície a pintar deve estar perfeitamente seca e limpa, livre de poeiras, gorduras, restos de argamassa, etc. Recomenda-se a aplicação do **Primário Fixador Hidro-Armadura** (020-0205) ou **Primário Armadura Consolidante** (021-0010), de modo a promover a adesão e minimizar a formação de bolhas devida a alguma humidade que possa existir ou surgir no interior do substrato.

#### Repinturas:

Deve primeiramente assegurar-se que a tinta velha oferece uma chave conveniente. Caso contrário, será necessário remover toda a tinta em desagregação.

Sobre juntas de dilatação ou fissuras largas, recomenda-se a utilização de tela de reforço. Se não for possível a utilização de tela (se as fendas forem demasiado largas) estas deverão ser

	previamente tratadas e de seguida deverá ser utilizado o reforço com tela.
APLICAÇÃO	<p><b>Ferramentas:</b> Rolo ou trincha.</p> <p><b>Diluição e nº de demãos:</b> Aplicar sem diluição, duas ou mais demãos cruzadas de modo a obter o rendimento recomendado. Se se tratar de superfícies muito porosas ou absorventes, aplicar uma demão prévia diluída até 20% com água.</p> <p><b>Tempo de secagem:</b> 4 a 12 horas, dependendo da espessura, em zonas bem ventiladas e a temperaturas da ordem dos 20 °C.</p> <p><b>Para demãos seguintes:</b> 12 horas.</p> <p><b>Lavagem da ferramenta:</b> Com água.</p>
RENDIMENTO	2 a 3 Litros/m <sup>2</sup> (acabado)
PRODUTOS PARA ACABAMENTO	
FORMATO(S)	0,75L, 4L e 15L.
PERÍODO ACONSELHADO DE ARMAZENAGEM	24 meses.
OUTRAS INFORMAÇÕES	<p>O produto não deve ser aplicado com temperaturas inferiores a 5°C, nem sobre superfícies expostas a temperaturas superiores a 35°C, nem deverá ser aplicado quando exista perigo de chuvadas antes de finalizar o período de secagem completa (aproximadamente 7 dias). A aplicação prévia dos primários recomendados, reduz a possibilidade do aparecimento de bolhas.</p> <p>É desaconselhada a aplicação deste produto em superfícies verticais (paredes, muros, etc.), pois poderá verificar-se uma rápida degradação do aspecto decorativo.</p> <p>Em situações que se preveja tráfego muito intenso, deve ser feita a colagem de materiais cerâmicos, após secagem completa do impermeabilizante. Recomenda-se a utilização de uma cola específica para o efeito.</p> <p>Caso seja necessário aumentar a resistência deste impermeabilizante, sugere-se a incorporação de uma tela de reforço em toda a superfície.</p> <p>A película formada pelo impermeabilizante apresenta grande elasticidade, pelo que a sua superfície pode apresentar inicialmente alguma pegajosidade, principalmente se exposta a temperaturas elevadas.</p> <p>O valor indicado de COV's refere-se ao produto "pronto a usar", incluindo tintagem, diluição, etc., com produtos da nossa empresa. Declinamos qualquer responsabilidade por operações de mistura realizadas com outros produtos comerciais, dos quais desconhecemos o conteúdo exacto de COV's.</p>
ESQUEMA(S) DE PINTURA	
PROPORÇÕES CATALIZAÇÃO	
PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA	Consultar a ficha de segurança do produto.
GARANTIAS	
NOTA	As informações fornecidas são correctas de acordo com os nossos ensaios, mas são dadas sem garantia, uma vez que as condições de aplicação estão fora do nosso controlo.
<p>Informação Técnico - Comercial : CC 545 24.2  11/07/2024 - ESTA ITC SUBSTITUI TODAS AS VERSÕES ANTERIORES</p>	