



Tinta acrílica de base aquosa com efeito decorativo tipo seda

SILK

165

DESCRIÇÃO	Tinta acrílica de base aquosa para um efeito decorativo que remete para o toque e brilho da seda.
UTILIZAÇÃO	Em paredes interiores.
PROPRIEDADES	Os pigmentos especiais contidos conferem o toque e o brilho da seda. Opacidade elevada.
COR(ES)	Afinável em 70 cores a partir de 4 bases coloridas: prata, vermelho, branco e ouro.
CARACTERÍSTICA(S) FÍSICA(S)	Densidade: aprox. 0,985 g/ml Viscosidade: aprox. 7500 cPs COV's: Valor limite UE para este produto (cat A/I): 200g/l. Este produto contém no máximo 100 g/l COV.
PREPARAÇÃO DO SUBSTRATO	<p>Silk (165-) pode ser aplicado em diferentes substratos previamente preparados. A superfície deve estar lisa, seca, desengordurada, limpa, isenta de poeiras e contaminantes idealmente revestida com argamassas de acabamento extra fino.</p> <p>Sobre superfícies novas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se necessário passar uma lixa fina para remover areias ou diminuir a granulometria da superfície. Todas as imperfeições devem ser niveladas. • Em superfícies contaminadas com fungos ou algas, aplicar o Desinfetante Aquoso (909-0012). • Aplicar uma ou duas demãos do primário Vieroquartz (161-xxx), diluído 10 a 20%, branco ou tintado numa cor aproximada à do Silk (165-xxx). <p>Sobre superfícies já pintadas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pintura existente deve estar bem aderente ao substrato. Caso presente degradação ou falta de coesão deve ser mecanicamente removida. • Todas as imperfeições devem ser niveladas. • Em superfícies contaminadas com fungos ou algas, aplicar o Desinfetante Aquoso (909-0012). • Aplicar o primário Vieroquartz (161-xxxx), diluído 10 a 20%, branco ou tintado numa cor aproximada à do Silk(165-xxxx), ou o PRYMER ACQ (162-0101) para consolidar a superfície.
APLICAÇÃO	<p>Ferramentas: Rolo, Trincha e talocha plástica.</p> <p>Diluição: Pronto a aplicar.</p> <p>Modo de Aplicação:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Agitar bem o produto antes de aplicação; • Aplique uma primeira demão de Silk (165-) usando um rolo sintético, trincha ou spalter; • Uma vez seca, após 12 horas, aplique uma segunda demão com uma trincha, trabalhando áreas com cerca de 1-2 m2, através de movimentos cruzados e aleatórios de forma a orientar os pigmentos e criar o efeito estético desejado;

- O efeito aveludado característico do **Silk (165-)** será alcançado com polimento da superfície com uma talocha de plástico flexível, com o produto ainda fresco antes da secagem completa, sendo aconselhável passar suavemente em diferentes direções;
- Caso pretenda um acabamento de qualidade estética superior, poderá ser aplicada uma 3ª demão nas mesmas condições da demão anterior;

Condições de aplicação:

Temperatura ambiente: min. +5°C / máx. 35°C.

Humidade Relativa Ambiente: < 75%.

Temperatura da superfície: min. +10°C / máx. 35°C.

Humidade da superfície: < 5% R.H.

Tempo de secagem:

Ao tacto: 3-4h;

Para demãos seguintes: 12h;

Em profundidade: 12-24h;

Limpeza da ferramenta: Limpe as ferramentas com água imediatamente após o uso.

RENDIMENTO	14 a 18 m ² /L por demão. Consumo: 0.06-0.07 L/m ²
PRODUTOS PARA ACABAMENTO	
FORMATO(S)	1L e 4L
PERÍODO ACONSELHADO DE ARMAZENAGEM	12 meses. O produto deve ser armazenado na sua embalagem original devidamente selado a uma temperatura entre +5°C e +30°C, longe de fontes de calor, frio ou exposição solar directa.
OUTRAS INFORMAÇÕES	<ul style="list-style-type: none"> • Aplique em substratos regularizados; • Não aplique diferentes lotes de produtos na mesma superfície; • Devido à composição natural do produto, a tonalidade final pode ser afectada pelas condições climáticas, porosidade e absorção do substrato; • Evitar aplicação do produto sob exposição solar directa ou na presença de correntes de ar; • Caso pretenda um efeito com nuances de brilho menores trabalhar a aplicação com movimentos cruzados mais curtos; • Teste previamente o efeito pretendido numa pequena área; • Para um acabamento liso poderá usar apenas o rolo, mas neste caso o acabamento fica uniforme e sem nuances de brilho; • Tons leves e sombreados (mais claros / mais escuros) são uma característica estética, típica do produto; <p>O valor indicado de COV's refere-se ao produto "pronto a usar", incluindo tintagem, diluição, etc., com produtos da nossa empresa. Declinamos qualquer responsabilidade por operações de mistura realizadas com outros produtos comerciais, dos quais desconhecemos o conteúdo exacto de COV's.</p>
ESQUEMA(S) DE PINTURA	
PROPORÇÕES CATALIZAÇÃO	
PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA	Consultar a Ficha de Segurança do produto.
GARANTIAS	
NOTA	As informações fornecidas são correctas de acordo com os nossos ensaios, mas são dadas sem garantia, uma vez que as condições de aplicação estão fora do nosso controlo.