

Acabamento metálico cintilante
MagicEffects Metalizado

177-2XXX 177-3XXX

DESCRIÇÃO	É um esmalte acrílico de base aquosa formulado com pigmentos metálicos que permitem múltiplas soluções decorativas, de acordo com a técnica de aplicação escolhida.
UTILIZAÇÃO	Sobre paredes interiores, em pinturas novas e repinturas. Também pode ser aplicado sobre madeiras e outros substratos.*
PROPRIEDADES	Afinável em várias cores Boa cobertura Baixo Odor Fácil de aplicar
COR(ES)	Base Pérola e Base Ouro 25 cores conforme catálogo MagicEffects Metalizado, afináveis a partir da Base Pérola ou Base Ouro, no Sistema de Tintagem Super Colorizer.
CARACTERÍSTICA(S) FÍSICA(S)	Brilho: Acetinado Densidade: 1.18 +/- 0.05 Ponto de inflamação: Não inflamável COV's: Valor limite da UE para o produto (Cat.A/I): 200 g/l. Este produto contém no máximo 199 g/l COV.
PREPARAÇÃO DO SUBSTRATO	Pintura de raiz A superfície a pintar deve estar sã, perfeitamente limpa e seca, livre de poeiras, gorduras, restos de argamassa, etc. Se for necessário fazer reparações ou nivelamentos, utilizar as massas da gama Aguaplast adequadas à situação em causa. Isolamento: Recomenda-se a aplicação do Primário Plastron Aquoso Anti-Fungos e Algas e Anti-Alcalino (020-0200) . Selagem: Sempre que o substrato a pintar não apresente cor uniforme, aconselha-se a aplicação do Primário Promotor de Opacidade Selastuc (020-0260) . Repinturas Em situações de repintura, é necessário remover a tinta antiga que se encontre em desagregação. No caso de uma caiação, a cal deverá ser totalmente eliminada. Deve ter-se em atenção que para se obter o mais alto nível de acabamento é necessário assegurar, em qualquer dos casos, um perfeito nivelamento da superfície. Para nivelar e/ou reparar as superfícies, utilize as massas Aguaplast Standard e/ou a Aguaplast Standard Cima . Se existirem fendas dinâmicas, recomenda-se a massa Aguaplast Fibra . A operação de limpeza e desengorduramento das paredes deve ser feita com Robbilava Universal, (909-000X) diluído à razão de uma colher de sopa para 1L de água. No isolamento ou selagem, proceder como no caso de uma pintura de raiz.
APLICAÇÃO	Ferramentas: Rolo, trincha ou espátula. Diluição e nº de demãos: Aplicar 1 ou 2 demãos tal e qual o produto é fornecido. Tempo de secagem: 2 a 3 horas, em zonas bem ventiladas e a temperaturas da ordem dos

	<p>20°C. Para demãos seguintes: 24 horas, nas mesmas condições. Lavagem da ferramenta: Com água.</p>
RENDIMENTO	10 a 16 m ² /Litro/Demão, dependendo do tipo de suporte e condições de aplicação.
PRODUTOS PARA ACABAMENTO	
FORMATO(S)	0,75L
PERÍODO ACONSELHADO DE ARMAZENAGEM	12 meses, em embalagens fechadas, protegidas do frio e do calor.
OUTRAS INFORMAÇÕES	<p>*No caso de aplicação sobre madeira ou outros substratos, proceder a uma preparação da superfície, aplicando previamente o primário adequado a cada caso.</p> <p>Se existir acumulação de fungos na superfície a pintar ou a repintar, deve proceder-se a uma limpeza com água e lixívia, lavagem novamente com água, e por fim a aplicação do Desinfetante Aquoso (909-001X).</p> <p>Em situações de elevada humidade ambiental é aconselhável adicionar à tinta o Aditivo Anti Algas e Fungos (928-002X), com o fim de aumentar a sua resistência ao desenvolvimento de fungos e algas.</p> <p>Não se deverá efectuar a aplicação quando a temperatura ambiente for inferior a 5°C ou superior a 35°C.</p> <p>Não aplicar com incidência de luz solar directa ou em zonas com correntes de ar.</p> <p>Planear a aplicação de modo a fazer a aplicação de uma mesma superfície de uma vez só, sem interromper a meio.</p> <p>A aplicação à trincha e com talocha permite criar superfícies esteticamente mais interessantes, uma vez que estes métodos de aplicação conferem diferentes orientações das partículas metálicas que vão refletir em diferentes direções, criando matizados de efeito decorativo.</p> <p>Quando se pretende uma superfície homogénea, usar como método de aplicação um rolo adequado para esmaltes, adotando os procedimentos das boas práticas recomendados adequados. Evitar a aplicação de espessuras elevadas ou não uniformes e afagar o acabamento com o rolo, sempre no mesmo sentido, para que as partículas fiquem orientadas na mesma direção.</p> <p>O valor indicado de COV's refere-se ao produto "pronto a usar", incluindo tintagem, diluição, etc, com produtos da nossa Empresa. Declinamos qualquer responsabilidade por operações de mistura realizadas com outros produtos comerciais, dos quais desconhecemos o conteúdo exacto de COV's.</p>
ESQUEMA(S) DE PINTURA	
PROPORÇÕES CATALIZAÇÃO	
PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA	Consultar a Ficha de Segurança do produto.
GARANTIAS	
NOTA	As informações fornecidas são correctas de acordo com os nossos ensaios, mas são dadas sem garantia, uma vez que as condições de aplicação estão fora do nosso controlo.
<p>Informação Técnico - Comercial : CC 445 19.2 - ESTA ITC SUBSTITUI TODAS AS VERSÕES ANTERIORES</p>	