



Tinta Especial para Marcação de Estradas

MAXITRAFFIC

191-0201 Branco 191-0202 Amarelo

DESCRIÇÃO	Tinta para marcação de pavimentos, como estradas ou outros, baseada em resinas de borracha clorada e pigmentada com pigmentos inorgânicos e cargas inertes.
UTILIZAÇÃO	Marcação sobre pavimentos de cimento, betume e alcatrão, completamente isentos de humidade.
PROPRIEDADES	Boa durabilidade exterior. Secagem rápida. Boa resistência ao tráfego.
COR(ES)	Branco e Amarelo.
CARACTERÍSTICA(S) FÍSICA(S)	Brilho: Fosco Densidade: 1.41 +/- 0.04 (a) Viscosidade: 82 - 86 KU/25°C (a) Teor de sólidos em volume: 49% Ponto de inflamação: 21 - 55°C
PREPARAÇÃO DO SUBSTRATO	Pintura de raiz A superfície a pintar deve estar sã, perfeitamente limpa e seca, livre de poeiras, gorduras, restos de argamassa, etc. Reparar previamente defeitos que possam existir no pavimento, como fissuras ou irregularidades e garantir o nivelamento do pavimento de modo a obter melhores resultados ao nível estético, funcional e de durabilidade . Recomenda-se a limpeza prévia com a solução de limpeza para pavimentos MAXICLEAN (191-0030). Enxaguar posteriormente e deixar secar bem. Nas restantes superfícies, desengordurar e limpar com Robbilava Universal (909-000X).
	Repinturas Em situações de repintura, é necessário remover a tinta antiga que se encontre em desagregação e assegurar que oferece uma base coesa e adequada para garantir a perfeita aderência da repintura. Proceder a uma prévia lixagem, especialmente no caso da tinta anterior ser de natureza muito dura, vidrada ou com brilho. Remover os resíduos originados pela lixagem. Posteriormente proceder como para uma pintura de raiz.
	Nota: No caso de substratos vidrados ou com baixa porosidade, tais como lajes, pedra e mosaicos entre outros, ou quando se pretende aumentar a adesão do acabamento, aplicar previamente o produto MAXIPRIMER (021-0191), de acordo com as informações constantes na respetiva ficha técnica.
APLICAÇÃO	Ferramentas: Trincha, rolo ou pistola. Diluição e n.º de demãos: Aplicar 2 demãos de tinta, sendo a 1ª demão diluída com 25% e a 2ª demão com 5 a 10%, em volume, com Diluente para Tintas de Tráfego, 018-0102. Na aplicação à pistola diluir 15%, em volume. Tempo de secagem: Ao tacto: 10 a 15 minutos. Para demãos seguintes: 3 horas. Para utilização / manuseamento: 45 minutos. Lavagem da ferramenta: Com Robbilava Universal (909-000X) ou Diluente, 018-0006.

RENDIMENTO	6 a 8 m ² /litro/demão.
PRODUTOS PARA ACABAMENTO	
FORMATO(S)	0,75L e 4L.
PERÍODO ACONSELHADO DE ARMAZENAGEM	24 meses, em embalagens fechadas, protegidas do frio e do calor
OUTRAS INFORMAÇÕES	(a) Os valores indicados são os da cor branca. Maxitrafic na cor amarela pelas suas características, intrínsecas à sua natureza em termos de composição ao nível da pigmentação amarela, pode, em determinadas condições e em função do tipo de utilização e da própria estrutura do pavimento, apresentar quando sujeita a uma ação de força, algum esbatimento de partículas da tinta para além dos limites da marcação. Sugere-se assim a realização prévia de um teste, aplicando uma pequena área, antes de avançar para a totalidade das operações de pintura. Quando este fenómeno sucede, é recomendável a alteração para uma tinta de natureza diferente ou então optar pelo Maxitrafic de cor branca que, como não tem pigmentos amarelos, não conduz a este efeito.
ESQUEMA(S) DE PINTURA	
PROPORÇÕES CATALIZAÇÃO	
PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA	Consultar a Ficha de Segurança do produto.
GARANTIAS	As informações fornecidas são correctas de acordo com os nossos ensaios, mas são dadas sem garantia, uma vez que as condições de aplicação estão fora do nosso controlo.
NOTA	
Informação Técnico - Comercial : CC 21.5 480 23.1 06/09/2023 - ESTA ITC SUBSTITUI TODAS AS VERSÕES ANTERIORES	