



Tinta aquosa vinílica de elevada qualidade

TESTER

192-

DESCRIÇÃO	Tinta de acabamento mate de elevada qualidade, formulada à base de uma dispersão vinílica e pigmentos de elevada resistência e retenção de cor.
UTILIZAÇÃO	Sobre paredes interiores e exteriores, em pinturas novas e repinturas.
PROPRIEDADES	Excelente acabamento Muito fácil de aplicar Ótima opacidade Acabamento mate profundo
COR(ES)	Cores claras, médias e fortes conforme catálogos, afináveis através do Sistema de Tintagem Super Colorizer
CARACTERÍSTICA(S) FÍSICA(S)	Brilho: Mate Total Brilho especular: inferior a 5 UB com ângulo de incidência de 85° Densidade: 1.37 ± 0.03 Viscosidade: 95 - 105 KU/25°C. Este valor pode aumentar com o tempo de armazenagem. Ponto de inflamação: Não inflamável Teor de sólidos: 56 ± 2% Reacção ao Fogo: A2 - s1 do, de acordo com a EN 13501-1 COV's: Valor limite da UE para este produto (Cat. A/a): 30 g/l (2010). Este produto contém no máx. 29 g/l COV.
PREPARAÇÃO DO SUBSTRATO	Pintura de Raíz A superfície a pintar deve estar sã, perfeitamente limpa, livre de poeiras, gorduras, restos de argamassa, etc. Se for necessário fazer reparações ou nivelamentos, utilizar as massas da gama Aguaplast adequadas à situação em causa. <u>Para regularizar a absorção da superfície e protege-la de eventuais contaminações de fungos e algas</u> , recomenda-se a aplicação do Primário Plastron Anti-Humidade (020-0200) . Como regularizador da absorção, em alternativa, recomenda-se a aplicação do Primário Total 3 em 1 (020-0280) . <u>Sempre que o substrato a pintar não apresente cor uniforme ou, no caso de repinturas, sempre que existir um grande contraste entre a cor existente e a pretendida</u> , aconselha-se a aplicação do Primário Promotor de Opacidade OpacPlus (020-0270) . <u>Para isolar manchas</u> (tais como nicotina ou manchas secas de humidade) <u>ou promover a aderência a uma grande variedade de substratos</u> , recomenda-se a aplicação do Primário Classidur (020-0098) . <u>Sobre substratos friáveis ou pulverulentos</u> , recomenda-se a aplicação do Primário Hidro-Armadura Fixador (020-0206) . Como alternativa, em substratos poucos coesos, recomenda-se a aplicação do Primário Armadura Consolidante NG (021-0011) . <u>Sobre substratos alcalinos</u> , aplicar o Primário Hidro-Armadura NG (020-0105) , Hidro-Armadura Fixador (020-0206) ou Primário Total 3 em 1 (020-0280) .

Repinturas

Em situações de repintura, é necessário remover a tinta antiga que se encontre em desagregação. No caso de uma caiação, a cal deverá ser totalmente eliminada. Uma lixagem prévia com a Lixa Garnet Fina é recomendável, para disfarçar pequenas irregularidades.

Para nivelar e/ou reparar as superfícies, utilize as massas **Aguaplast Standard** e/ou a **Aguaplast Standard Cima no interior**, ou a **Aguaplast Rapid Fassade** e/ou a **Universal Fassade no exterior**.

Se existirem fendas dinâmicas, recomenda-se as massas **Aguaplast Fibra** para paredes lisas ou **Aguaplast Flex Fill** para paredes com textura.

A operação de limpeza e desengorduramento das paredes deve ser feita com **Robbilava Universal (909-000X)**, diluído à razão de uma colher de sopa para 1 litro de água.

No isolamento, selagem e casos particulares, proceder como no caso de uma pintura de raiz.

APLICAÇÃO

Ferramentas: Rolo, trincha ou pistola.

Diluição e nº de demãos: Aplicar 2 a 3 demãos, sendo a 1ª demão diluída com cerca de 15% e as restantes com cerca de 5 a 10%, com água.

Tempo de secagem:

Para manuseamento: Cerca de 1 a 2 horas, em zonas bem ventiladas e a temperaturas da ordem dos 20°C.

Para demãos seguintes: 2 a 3 horas, nas mesmas condições.

Lavagem da ferramenta: Com água.

RENDIMENTO

10 a 12 m²/Litros/Demão, dependendo do tipo de suporte e condições de aplicação.

PRODUTOS PARA ACABAMENTO

FORMATO(S)

0.375L

PERÍODO ACONSELHADO DE ARMAZENAGEM

24 meses, em embalagens fechadas, protegidas do frio e do calor.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Não se deverá efectuar a aplicação quando a temperatura ambiente for inferior a 5°C ou superior a 35°C, quando estiver a chover ou se preveja que venha a chover nos dias imediatos à aplicação da tinta, quando estiver vento forte (especialmente se for quente e seco) ou quando as paredes estiverem geladas ou expostas à acção directa e intensa dos raios solares.

O valor indicado de COV's refere-se ao produto "pronto a usar", incluindo tintagem, diluição, etc., com produtos da nossa empresa. Declinamos qualquer responsabilidade por operações de mistura realizadas com outros produtos comerciais, dos quais desconhecemos o conteúdo exacto de COV's..

ESQUEMA(S) DE PINTURA

PROPORÇÕES CATALIZAÇÃO

PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA

Consultar a Ficha de Segurança do produto.

GARANTIAS

NOTA

As informações fornecidas são correctas de acordo com os nossos ensaios, mas são dadas sem garantia, uma vez que as condições de aplicação estão fora do nosso controlo.