

ANTI-CORROSÃO – PRIMÁRIOS MONOCOMPONENTES

Art.750-0001

PRIMÁRIO SECAGEM RÁPIDA



DESCRIÇÃO	APLICAÇÃO
Primário sintético, de secagem rápida, anticorrosivo para aplicação à pistola.	Primário de uso geral para pintura de superfícies metálicas, tais como maquinarias, estruturas, guias, etc. e para posterior repintura com esmaltes sintéticos de secagem rápida.

PROPRIEDADES
<ul style="list-style-type: none"> • Facilidade de aplicação. • Secagem rápida. • Aplicação à pistola. • Cumpre com o regulamento COV 2010 para o sector da construção.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
COMPOSIÇÃO	Base Química: Resinas alquídicas de secagem rápida Pigmentos: Pigmentos orgânicos, inorgânicos e anticorrosivos. Solventes: Mistura de hidrocarbonetos.
DENSIDADE	1,49 ± 0,02 Kg/L
CONTEÚDO SÓLIDO	52 ± 2 % (em volume)
RENDIMENTO TEÓRICO	7-9 m ² /Kg/demão (aproximadamente).
SECAGEM	Ao toque: aprox. 1 hora (espessura de 40 µm, 23°C e 55% de humidade relativa). Total: 2 horas (espessura de 40 µm, 23°C e 55% de humidade relativa).
REPINTURA	A partir de 12 horas a 20° C. Com esmaltes sintéticos alquídicos.
COV	Valor limite UE para o produto (cat. A/1): 500 g/L. Conteúdo máximo 500 g/L.

PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIE
As superfícies, em geral, devem estar secas, firmes, limpas e livres de gorduras, pó, óxidos e outros contaminantes.
Remover as zonas oxidadas com decapagem por jato abrasivo a grau Sa 2 ½ (ISO 8501-1: 2007) . Na ausência de ferrugem usar escovagem manual grau St3. Remova manchas de gordura com diluente. A temperatura do substrato deve ser superior a 5°C durante a aplicação e secagem.

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

TEMPERATURA	De 5 a 35°C. A temperatura do substrato deve ser de 2-3°C acima do ponto de orvalho para evitar condensações superficiais e a humidade relativa deve ser inferior a 80%.
NÚMERO DE DEMÃOS	Uma
FERRAMENTAS	Pistola, Air-mix, rolo ou trincha. Pistola convencional: Bico 1,8-2,2 mm (3-6 bar)
APLICAÇÃO DE PRODUTOS	30-50 µm por demão Homogeneizar bem antes da aplicação.
DILUIÇÃO	Máximo 10% para pistola e 5% à trincha, com o Diluente Sintético de Secagem Rápida (927-001X).
LIMPEZA	Diluente Sintético de Secagem Rápida (927-001X).

APRESENTAÇÃO

BASES/CORES	Cinzento
EMBALAGEM	1 KG, 5KG e 25KG

CUIDADO E CONSERVAÇÃO

Antes de utilizar o produto leia atentamente as instruções na embalagem. Para mais informações, consulte a Ficha de Dados de Segurança. Guarde a embalagem bem fechada em local fresco, longe do calor e do frio. 24 meses na embalagem original fechada.

INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA

Ver embalagem e ficha de segurança.

Informações de contato

Telefone: 219 947 700
e-Mail: robbialac@robbialac.pt

Revisão: 2 Data de emissão: 16/02/2023

Esta ficha técnica foi elaborada por Tintas Robbialac S.A e é uma síntese dos conhecimentos técnicos desenvolvidos pelo Grupo Cromology, como resultado da investigação teórica e prática no campo da aplicação de materiais de construção. Todas as indicações técnicas contidas nesta ficha técnica são o resultado da nossa melhor experiência e são de natureza indicativa. A aplicação do produto está fora do nosso controlo e é, portanto, da exclusiva responsabilidade do cliente.