



SITE: www.tintasrobialac.pt | E-MAIL: robialac@robialac.pt | LINHA VERDE SAC | TEL.: 800 200 725 | FAX: 800 201 378

CC 413 21.1

Tinta Aquosa de Boa Qualidade para Interior

VIPSILK

V33

| | |
|--------------------------------|--|
| DESCRIÇÃO | Tinta plástica, formulada à base de uma dispersão vinílica, pigmentada com dióxido de titânio rutilo e cargas inertes . |
| UTILIZAÇÃO | Sobre paredes interiores, em pinturas novas e repinturas. |
| PROPRIEDADES | Excelente opacidade Bom acabamento Fácil aplicação |
| COR(ES) | Branco, cores claras e médias conforme catálogos, afináveis através do Sistema de Tintagem Super Colorizer. |
| CARACTERÍSTICA(S) FÍSICA(S) | Brilho: Acetinado Brilho especular: superior a 60 e inferior a 85 UB com ângulo de incidência de 85°. Densidade: 1,21 ± 0,03 Viscosidade: 92 - 98 KU/25°C. Este valor pode aumentar com o tempo de armazenagem. Ponto de inflamação: Não inflamável. COV's: Valor limite da UE para o produto (Cat. A/a): 30 g/l. Este produto contém no máximo 29 g/l COV. |
| PREPARAÇÃO DO SUBSTRATO | Pintura de raiz A superfície a pintar deve estar sã, perfeitamente limpa e seca, livre de poeiras, gorduras, restos de argamassa, etc. Se for necessário fazer reparações ou nivelamentos, utilizar as massas da gama Aguaplast adequadas à situação em causa. Isolamento: Recomenda-se a utilização do primário Isoclassic (V20-0002). Repinturas Em situações de repintura, é necessário remover a tinta antiga que se encontre em desagregação. No caso de uma calção, a cal deverá ser totalmente eliminada. Para nivelar e/ou reparar as superfícies, utilize as massas Aguaplast Standard e/ou a Aguaplast Standard Cima . Se existirem fendas dinâmicas, recomenda-se a massa Aguaplast Fibra . A operação de limpeza e desengorduramento das paredes deve ser feita com Robbilava Universal , (909-000X) diluído à razão de uma colher de sopa para 1L de água. No isolamento, proceder como no caso de uma pintura de raiz. |
| APLICAÇÃO | Ferramentas: Rolo, trincha ou pistola. Diluição e nº de demãos: 2 ou mais demãos, diluídas com 0 - 10% em volume de água. Tempos de secagem: 1 a 2 horas, em zonas bem ventiladas e a temperaturas da ordem dos 20°C. Para demãos seguintes: 3 a 4 horas, nas mesmas condições. Lavagem da Ferramenta: Com água |
| RENDIMENTO | 11 a 15 m ² /Litro/Demão, dependendo do tipo de suporte e condições de aplicação. |
| PRODUTOS PARA ACABAMENTO | |
| FORMATO(S) | 1L, 5L e 15L |
| PERÍODO ACONSELHADO | 24 meses em embalagens fechadas, protegidas do frio e do calor. |

DE ARMAZENAGEM

OUTRAS INFORMAÇÕES

Se existir acumulação de fungos na superfície a pintar ou a repintar, deve proceder-se a uma limpeza com água e lixívia, lavagem novamente com água, e por fim a aplicação do **Desinfectante Aquoso** (909-001X).

Em situações de elevada humidade ambiental é aconselhável adicionar à tinta o **Aditivo Anti Algas e Fungos** (928-002X), com o fim de aumentar a sua resistência ao desenvolvimento de fungos e algas.

Não se deverá efectuar a aplicação quando a temperatura ambiente for inferior a 5°C ou superior a 35°C.

Em aplicações com pistola, obtêm-se rendimentos inferiores ao acima indicado, ou seja, filmes com maior espessura, daí resultando um aumento no tempo de secagem.

O valor indicado de COV's refere-se ao produto "pronto a usar", incluindo tintagem, diluição, etc., com produtos da nossa empresa. Declinamos qualquer responsabilidade por operações de mistura realizadas com outros produtos comerciais, dos quais desconhecemos o conteúdo exacto de COV's.

ESQUEMA(S) DE PINTURA

PROPORÇÕES CATALIZAÇÃO

PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA

Consultar a Ficha de Segurança do produto.

GARANTIAS

NOTA

As informações fornecidas são correctas de acordo com os nossos ensaios, mas são dadas sem garantia, uma vez que as condições de aplicação estão fora do nosso controlo.

Informação Técnico - Comercial : CC 413 21.1

04/05/2021 - ESTA ITC SUBSTITUI TODAS AS VERSÕES ANTERIORES