

Peinture décorative à effet sablé formulée à base de



copolymère acrylique et de silice.

Option Vernis Métallisé

Intérieur

- Destination**
- Intérieur, pièces sèches
 - Protection et décoration des murs et plafonds
 - Travaux neufs et rénovation.
 - Adapté pour travaux de mise en peinture sur grandes surfaces

- Propriétés**
- Aspect sablé
 - Bon rendement
 - Facilité d'emploi, séchage rapide

Classification AFNOR NFT 36-005 : Famille I - Classe 7b2

Caractéristiques

- Aspect en pot** Peinture onctueuse
- Masse volumique** 1,48 (produit teinté)
- COV** Valeur limite en UE pour ce produit (cat A/I) : 200g/l (2010).
Ce produit contient max. 199g/l de COV.
- Aspect du film** Sablé, moirage mat sur fond satiné
- Brillant spéculaire** < 10 sous 60°
- Rendement** 8 à 10 m²/l, fonction de la nature des fonds et du mode d'application
(Selon la norme NF T 30-073)
- Temps de séchage** Sec au toucher: 2h
(à 20°C et 65% H.R.)
Recouvrable : 12 h (Pour l'application du vernis métallisé ou Polydéco Satin)
- Teintes** Neutre
12 teintes réalisables à partir du neutre
- Conditionnement** 1L et 4L
- Conservation** 24 mois en emballage d'origine, non ouvert
Conserver à l'abri du gel et de la chaleur



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Conseils de mise en œuvre

Dilution	Prêt à l'emploi.
Préparation du produit	Brasser avant sa mise en œuvre.
Matériel d'application	Spalter 100 mm
Nettoyage des outils	Eau
Conditions d'application	Conformes au DTU 59.1,
Supports	Etat et qualité conformes au DTU 59.1, lisses ou structurés, donnant lieu à des effets différents.
Non revêtus :	<ul style="list-style-type: none">• Dérivés de plâtre non hydrofugés.• Supports à base de liants hydrauliques et de maçonnerie.
Revêtus :	<ul style="list-style-type: none">• Supports ci-dessus revêtus par des peintures adhérentes mono-composants.• Toiles de verre, gouttelette (décor légèrement différent car support à relief).• Autres supports, nous consulter
Préparation des supports	Conformément aux règles de l'art et au DTU 59.1 auxquels s'ajoutent des préparations particulières :
Supports revêtus:	Matage des surfaces brillantes ou satinées par ponçage
Conseils d'application	Préparation des supports, condition d'application et mise en œuvre conformes au DTU 59.1. Pour les supports pulvérulents et/ou hydrofugés, une couche d'impression en Ultra Impress , une couche en Idrotop Velours Plus TÜV , teinté dans une teinte définie sur la carte (Dilution à 5%). Application en tous sens sur 2 à 3 m ² à l'aide d'un spalter peu chargé en produit. Puis revenir avant séchage avec un spalter épuré et effleurer la matière pour une meilleure répartition de la silice afin de fondre le décor, en gestes courts et croisés, régulier tout au long du mur. Finition optionnelle de Vernis Métallisé pour un décor différent ou de Polydeco Satin pour protection renforcée, en direct sur Eole.

Système d'application

Selon le DTU 59.1, des travaux d'apprêt seront à envisager en fonction de l'état de finition recherché

Supports	Supports compatibles imprimés et régulés
Sous-couche	1 couche d' IDROTOP VELOURS PLUS TÜV dilué à 5% dans la teinte prévue (Cette deuxième passe est prévue pour finir de réguler la teinte et la glisse sur un support hétérogène déjà imprimé avec ce même produit dilué à 5%).
Finition	1 couche de ÉOLE
Protection Optionnelle ou	2 Couches de POLYDECO SATIN (voir FT) en direct sur Eole. (Variation de teinte et d'aspect ; faire une surface témoin)
Finition Optionnelles	1 passe de VERNIS METALLISE (Or, Argent ou Bronze) (voir FT), en direct sur Eole.

Se reporter aux fiches techniques correspondantes

Hygiène et sécurité Produit non classé dangereux. Consulter la fiche de données de sécurité.

Les données physico-chimiques données dans cette fiche sont valables pour le produit blanc.

La valeur de COV indiquée représente la valeur du produit prêt à l'emploi, après mise à la teinte, dilution... avec les produits de notre gamme. En aucun cas, elle ne peut engager notre responsabilité sur des mélanges qui seraient faits avec d'autres produits commerciaux, pour lesquels nous ne connaissons pas la réelle teneur en COV.

La présente fiche technique a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Nous invitons notre clientèle à vérifier l'adaptation du produit à la nature et à l'état des fonds et à procéder à des essais représentatifs. Il appartient à notre clientèle de vérifier que la présente fiche n'a pas été remplacée ou modifiée par une édition plus récente.