

Maxi Lasure



Informations sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentées au moyen de pictogrammes relatifs sur une échelle de classe allant de A+ (les faibles émissions) à C (fortes émissions).

Lasure en phase solvant, transparente ou pigmentée destinée à la préservation et décoration des bois.

Classification : AFNOR NF T 36-005 : Famille I – Classe 4a	
Destination	<ul style="list-style-type: none"> Ouvrages en bois, chalets, clôtures, charpentes, volets. Travaux neufs et rénovation.
Propriétés	<ul style="list-style-type: none"> Semi-filmogène. Microporeux. Hydrofuge. Contient un agent de protection contre le développement des algues et des mousses. Grande facilité d'emploi, très pénétrant. La pigmentation du Maxi Lasure constitue un filtre UV assurant la protection du support.
Caractéristiques	
Aspect en pot	Liquide transparent
Masse volumique	0,91 Kg/L
Extrait sec	<ul style="list-style-type: none"> En volume : 41% En poids : 48%
COV	Valeur limite en UE pour ce produit (cat. A/e) : 400 g/L (2010) Ce produit contient au maximum 399 g/L COV.
Aspect du film	Satiné
Brillant spéculaire	35 sous 60°
Rendement (Selon norme NF T 30-073)	<ul style="list-style-type: none"> 12 à 15 m² / L, fonction de la nature du bois et selon son état de surface. 50 à 70 ml/m²
Temps de séchage (à 20°C et 65% H.R.)	<ul style="list-style-type: none"> Sec : 4 heures Recouvrable : 24 heures
Teintes	<ul style="list-style-type: none"> Incolore et tons bois des cartes de teintes Toll'Azur ATTENTION : Le rendu final peut avoir une teinte différente de celle choisie en fonction de l'essence du bois, du nombre de couches passées, du choix du primaire (teinté ou non) et des travaux préparatoires. Avant de commencer, il est conseillé de faire un essai.
Conditionnement	1L, 5L et 16L
Conservation	<ul style="list-style-type: none"> 12 mois en emballage d'origine, non ouvert. Conserver à l'abri des fortes chaleurs.

Maxi Lasure

Conseils de mise en œuvre	
Dilution	<ul style="list-style-type: none"> Prêt à l'emploi
Préparation du produit	Brasser avant sa mise en œuvre.
Matériel d'application	Brosse, rouleau avec lissage au spalter, possibilité d'application mécanisée
Nettoyage des outils	White Spirit
Conditions d'application	Conformes au DTU 59.1
Supports	Etat et qualité conformes au DTU 59.1
Non revêtus : <ul style="list-style-type: none"> Bois sauf les bois à comportements singuliers (iroko, doussié, teck, western red cedar, etc...) Bois secs à l'air (hygrométrie < 18% en poids), propres et sains : feuillus et résineux, bois tropicaux, etc. Dérivés du bois : contreplaqués, lamellés collés en majorité (nous consulter) 	<ul style="list-style-type: none"> Bois revêtus d'une ancienne lasure microporeuse adhérente. Autres supports, nous consulter.
Revêtus : <ul style="list-style-type: none"> Bois revêtus d'une ancienne lasure microporeuse adhérente. Autres supports, nous consulter. 	
Ne pas appliquer : <ul style="list-style-type: none"> Bois vernis, panneaux MDF peints ou cirés Maxi Lasure Incolore en finition à l'extérieure 	
Préparation des supports	Conformément aux règles de l'art et au DTU 59.1 auquel s'ajoutent des préparations particulières :
Supports revêtus:	<ul style="list-style-type: none"> Elimination du grisaillement éventuel avec l'emploi d'un dégriseur Les bois résineux seront nettoyés et frottés au trichloréthylène (attention, les exsudations peuvent parfois réapparaître).

Système d'application

Selon le DTU 59.1, des travaux d'apprêt seront à envisager en fonction de l'état de finition recherché

Supports	Travaux neufs (bois neufs ou décapés)	Travaux de rénovation
Impression	1 couche TOLL'AZUR IMPREGNATION	1 couche de MAXI LASURE
Finition	2 couches de MAXI LASURE	1 ou 2 couches de MAXI LASURE 1 couche en application intérieure

*Se reporter aux fiches techniques correspondantes, **Impressions en phase solvant hors démarche HQE, ***Application recommandée en pièces sèches et ventilées (risques de remontées des sels colorés en pièces humides)

Application	Bois neuf <ul style="list-style-type: none"> Appliquer Maxi Lasure en film mince, régulier, en évitant toute surcharge. En entretien <ul style="list-style-type: none"> Nettoyage, ponçage des lasures encore solides. Elimination des lasures peu adhérentes, décapage, ponçage puis 1, 2 ou 3 couches pures. Non destiné au trempage.
Précautions d'emploi	MAXI LASURE teintés naturel 025, incolore 020 sont destinées uniquement pour des applications en intérieur.
Hygiène et sécurité	Consulter la fiche de données de sécurité

Les données physico-chimiques données dans cette fiche sont valables pour le produit blanc. La valeur de COV indiquée représente la valeur du produit prêt à l'emploi, après mise à la teinte, dilution... avec les produits de notre gamme. En aucun cas, elle ne peut engager notre responsabilité sur des mélanges qui seraient faits avec d'autres produits commerciaux, pour lesquels nous ne connaissons pas la réelle teneur en COV. La présente fiche descriptive a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente.



Nous contacter au : 0 820 21 00 24 Service 0,12 € / min + prix appel