



# ULTRA

# MAT

**Impression mate aux résines alkydes en phase solvant.**

**Classification :** AFNOR NFT 36-005 : Famille I – Classe 4a.



## DESTINATION

- Impression pour la plupart des supports courants du bâtiment.
- Convient sur murs, plafonds et menuiseries.
- Travaux neufs et rénovation, pièces sèches.

## PROPRIÉTÉS

- Fort pouvoir garnissant
- Bonne opacité
- Régule la porosité, adaptée aux fonds absorbants
- Impression qui peut rester en l'état
- Confort d'application :
  - Excellente glisse
  - Bon temps ouvert
- Recouvrable par toutes finitions en phase solvant ou aqueuse



\* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

## CARACTÉRISTIQUES

**Masse volumique** 1,54kg/L.

**Extrait sec** En poids : 71%.  
En volume : 65%

**COV** Valeur limite en UE pour ce produit (cat. A/g) : 350 g/L (2010).  
Ce produit contient au maximum 349g/L COV.

**Point éclair** 38°C

**Présentation** Liquide onctueux

**Aspect du film** Poché léger.

**Brillant spéculaire** 2 – 6 sous 85°

**Rendement** 9 à 12 m<sup>2</sup>/L/couche, en fonction de la nature des fonds et du mode d'application  
(Selon norme NF T 30-073)

**Temps de séchage** Hors poussière : 2 heures  
(à 23°C et 50% H.R.) Sec : 4 heures  
Recouvrable : 6 à 8heures

**Conditionnement** 3L, 15L

## TEINTES

Blanc

## Recommandations particulières

- Conservation : 24 mois dans son emballage d'origine fermé, à l'abri du gel et de la chaleur. Refermer hermétiquement le bidon après usage.
- Pour la préservation de l'environnement, l'emballage, le reste de son contenu et les résidus de nettoyage ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères ou dans l'évier. Se renseigner auprès des collectivités locales pour connaître les modalités d'élimination et de collecte.
- Utiliser les équipements de protection individuelle propres et correctement entretenus : gants et protections oculaires conçues contre les projections de liquides.
- Aérer la pièce pendant l'application et le séchage.



## CONSEILS DE MISE EN OEUVRE

- Matériel d'application** ▪ Brosse, rouleau, pistolet.  
**Dilution** ▪ Brosse, rouleau : Prêt à l'emploi.  
 ▪ Sur fonds poreux, dilution de 5 à 15% en volume au White Spirit en fonction du support.  
 ▪ Pistolet : Dilution de 5 à 10% en volume au diluant ESSENCE F.

**Nettoyage des outils** Nettoyage au White Spirit immédiatement après utilisation.

**Préparation** Brasser avant sa mise en œuvre.

**Conditions d'application** Conformes au DTU 59.1.

**Supports** Etat et qualité conformes au DTU 59.1.

### Supports non revêtus :

- Plâtre et dérivés y compris les carreaux ou plaques de plâtre hydrofugé et/ou pulvérulents.
- Enduits de peintre.
- Bois et dérivés de bois, sauf bois à comportements singuliers (teck, iroko, doussié, western red cedar...).

### Supports revêtus :

- Supports ci-dessus revêtus par des peintures adhérentes.
- Autres supports, nous consulter.

### Incompatibilités connues :

- Badigeons et huiles chaulées.
- Supports alcalins, bétons et mortiers récents.

**Préparation des supports** Conformément aux règles de l'art et au DTU 59.1 auquel s'ajoutent des préparations particulières.

### Supports non revêtus :

- Liants hydrauliques : Enduisage obligatoire.
- Bois et dérivés : Dégraissage et élimination des exsudations avec le DILUANT EPOXY si nécessaire avant impression.

Supports revêtus : Matage des surfaces brillantes ou satinées par ponçage.

## SYSTÈMES D'APPLICATION

Selon le DTU 59.1, des travaux d'apprêt seront à envisager en fonction de l'état de finition recherché.

Primaire	1 couche d' <b>ULTRA MAT</b>
Finition	1 ou 2 couches de peinture de finition en phase solvant ou aqueuse, papiers peints et revêtements muraux.

## HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

- Inflammable
- Consulter la fiche de données de sécurité.

Les informations physico-chimiques données dans cette fiche sont valables pour le produit blanc.

La présente fiche descriptive a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

Tollens est une marque de  
**CROMOLOGY**

**CROMOLOGY SERVICES S.A.S.U. au capital de 130.863.741,00 €**  
 Tour carré Michelet 5e Etage - 10-12, Cours Michelet - CS 40288 - 92065 La Défense Cedex  
 Tél : 01.41.27.62.00  
 RCS Nanterre B 592 028 294  
 tollens.com



**TOLLENS**  
 Créateur de peinture depuis 1748