

Ultra Impress



Impression aux résines alkydes en phase solvant

Classification : AFNOR NF T 36-005 : Famille I – Classe 4a.

| | |
|-------------|---|
| Destination | <ul style="list-style-type: none"> Impression pour la plupart des supports courants du bâtiment. Adaptée aux fonds farinants. Recouvrable par les finitions en phase solvant ou aqueuse. Travaux neufs et rénovation. |
| Propriétés | <ul style="list-style-type: none"> Séchage rapide. Opacifiant. |

Caractéristiques

| | |
|--|---|
| Aspect en pot | Liquide onctueux |
| Masse volumique | 1,54 kg/L |
| Extrait sec | <ul style="list-style-type: none"> En volume : 54 % En poids : 77 % |
| COV | Valeur limite en UE pour ce produit (cat. A/h) : 750 g/l (2010). Ce produit contient au maximum 749 g/l COV. |
| Point éclair | 38°C |
| Aspect du film | Tendu. |
| Brillant spéculaire | mat. |
| Rendement (Selon norme NF T 30-073) | 8 à 14 m ² /l, fonction de la nature des fonds et du mode d'application. |
| Temps de séchage (à 20°C et 65% H.R.) | <p>Hors poussière : 2 heures</p> <p>Sec : 4 heures</p> <p>Recouvrable : 6 à 8 heures</p> |
| Teintes | <ul style="list-style-type: none"> Blanc courant Teintable en teintes pastel à partir du blanc courant. Sert de sous-couche au Granifect |
| Conditionnement | 3L et 15 L |
| Conservation | <ul style="list-style-type: none"> 24 mois en emballage d'origine, non ouvert. Conserver à l'abri des fortes chaleurs. Refermer hermétiquement le bidon après usage. |
| Recommandations particulières | <ul style="list-style-type: none"> Aérer la pièce pendant l'application et le séchage. Ne pas jeter les résidus à l'égout. L'emballage et le reste de son contenu ne doivent pas être jetés avec les déchets ménagers. Se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les modalités d'élimination et de collecte. Utiliser les équipements de protection individuelle propres et correctement entretenus : gants et protections oculaires conçues contre les projections de liquides. |

Ultra Impress

Conseils de mise en œuvre

| | |
|-----------------------------------|--|
| Matériel d'application | <ul style="list-style-type: none"> Brosse, rouleau, pistolet. |
| Dilution | <ul style="list-style-type: none"> Brosse, rouleau : Prêt à l'emploi. Sur fonds poreux, dilution de 5 à 15% en volume au White Spirit en fonction du support. Pistolet : Dilution de 5 à 10% en volume au diluant ESSENCE F. |
| Nettoyage des outils | White spirit. |
| Conditions d'application | Conformes au DTU 59.1 |
| Préparation du produit | Brasser avant sa mise en œuvre. |
| Supports | Etat et qualité conformes au DTU 59.1. |
| Non revêtus : | <ul style="list-style-type: none"> Plâtre et dérivés y compris les carreaux ou plaques de plâtre hydrofugé et/ou pulvérulents. Enduits de peintre. Bois et dérivés de bois, sauf bois à comportements singuliers (teck, iroko, doussié, western red cedar...). Supports ci-dessus revêtus par des peintures adhérentes. Autres supports, nous consulter. Badigeons et huiles chaulées. |
| Revêtus : | |
| Incompatibilités connues : | |
| Préparation des supports | Conformément aux règles de l'art et au DTU 59.1 auquel s'ajoutent des préparations particulières : |
| Métaux non revêtus : | <ul style="list-style-type: none"> Liants hydrauliques : Enduisage obligatoire. Bois et dérivés: Dégraissage et élimination des exsudations avec le DILUANT EPOXY si nécessaire avant impression. Matage des surfaces brillantes ou satinées par ponçage |
| Métaux revêtus : | |

Système d'application

Selon le DTU 59.1, des travaux d'apprêt seront à envisager en fonction de l'état de finition recherché

| | |
|-----------------|---|
| Primaire | 1 couche d' ULTRA IMPRESS |
| Finition | 1 ou 2 couches de peinture de finition en phase solvant ou aqueuse, papiers peints et revêtements muraux. |

Se reporter aux fiches techniques correspondantes

| | |
|-----------------------------|--|
| Précautions d'emploi | Sous certains produits décoratifs nécessitant une certaine porosité (Vixalit, etc..) Ultra impress sera impérativement dilué. Idem pour certains produits en phase aqueuse |
| Hygiène et sécurité | <ul style="list-style-type: none"> Consulter la fiche de données de sécurité Inflammable |

Les données physico-chimiques données dans cette fiche sont valables pour le produit blanc.

La valeur de COV indiquée représente la valeur du produit prêt à l'emploi, après mise à la teinte, dilution... avec les produits de notre gamme. En aucun cas, elle ne peut engager notre responsabilité sur des mélanges qui seraient faits avec d'autres produits commerciaux, pour lesquels nous ne connaissons pas la réelle teneur en COV.

La présente fiche technique a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Nous invitons notre clientèle à vérifier l'adaptation du produit à la nature et à l'état des fonds et à procéder à des essais représentatifs. Il appartient à notre clientèle de vérifier que la présente fiche n'a pas été remplacée ou modifiée par une édition plus récente.

TOLLENS
Créateur de peinture depuis 1748



Nous contacter au : 0 820 21 00 24

Service 0,12 € / min
+ prix appel