

TOLLENS

Créateur de peinture depuis 1748

XL IMPRESSION UNIVERSELLE



**Peinture d'impression mate aux résines acryliques en phase aqueuse.
Peut s'utiliser également en peinture de finition intérieure.**

Classification : AFNOR NF T 36-005 : Famille I – Classe 7b2

Destination	<ul style="list-style-type: none"> Intérieur : impression pièces sèches et pièces humides ; peinture pour pièces sèches uniquement. Protection et décoration des murs et plafonds. Travaux neufs et rénovation
Propriétés	<ul style="list-style-type: none"> Haut pouvoir opacifiant Isole et régule l'absorption des fonds poreux Recouvrable dès 2 heures pour un chantier rapide Haute adhérence multi-supports Impression en usage pièces sèches et pièces humides Haut rendement Recouvrable par toute finition acrylique ou glycéroptalique, ou par du papier peint Additif à effet antirouille immédiat (anti-flash rusting)
Labels	<p>Cette marque NF environnement conjugue efficacité et écologie :</p> <ul style="list-style-type: none"> Garantie des performances : adhérence. Limitation des impacts sur l'environnement au cours de sa fabrication et du fait de sa composition (teneur réduite en solvants et absence de certaines substances dangereuses) <p>Pour plus d'informations, consulter le site www.ecolabels.fr</p> <p>Peintures, vernis et produits connexes – NF 130 www.ecolabels.fr</p>

Caractéristiques

Aspect en pot	Peinture onctueuse
Masse volumique	1,55 kg / L
Extrait sec	<ul style="list-style-type: none"> En volume : 45% En poids : 65%
COV	Valeur limite en UE pour ce produit (cat. A/g) : 30 g/L (2010) Ce produit contient au maximum 5 g/l COV. La teneur en COV représente la valeur maximale en COV du produit en sortie d'usine.
Aspect du film	Pommelé léger, mat
Brillant spéculaire	< 3 sous 85°, mat
Rendement (Selon norme NF T 30-073)	10 à 12 m ² / L, fonction de la nature des fonds et du mode d'application

Temps de séchage (à 20°C et 65% H.R.)	Sec au toucher : 30 minutes. Recouvrable : 2 heures par une peinture en phase aqueuse / 4 heures par une peinture en phase solvant.
Conditionnement	3L et 10L

Conseils de mise en œuvre

Matériel d'application	Brosse poils moyens (13mm), rouleau spécial acrylique, pistolet
Nettoyage des outils	A l'eau
Dilution	<ul style="list-style-type: none"> Brosse, rouleau : prêt à l'emploi. Dilution possible jusqu'à 5% à 10% d'eau. Pistolet : diluer jusqu'à 10% d'eau selon l'absorption des fonds et le matériel utilisé.
Préparation du produit	Brasser avant sa mise en œuvre.
Conditions d'application	Conformes au DTU 59.1
Préparation des supports	Conformément aux règles de l'art et au DTU 59.1. Sur supports abîmés, veiller à reboucher au préalable les éventuels défauts des maçonneries avec un enduit adapté.
Supports compatibles	Plâtre et dérivés ; enduits et dérivés ; anciennes peintures même glycéroptaliques ; bois et dérivés ; métaux intérieurs (pièces sèches uniquement).
Mise en œuvre	Bien mélanger avant emploi. Appliquer en une couche en application directe (conformément aux conditions d'application de la norme NF DTU 59-1). Température d'application du produit et du support, supérieure à 8°C et humidité relative inférieure à 65%.
Hygiène et sécurité	<ul style="list-style-type: none"> Produit non classé dangereux. Consulter la fiche de données de sécurité.
Conservation	<ul style="list-style-type: none"> 24 mois en emballage d'origine, non ouvert. Conserver à l'abri des fortes chaleurs.
Précautions d'emploi	Aérer la pièce pendant l'application et le séchage. Conserver à l'abri du gel et de la chaleur. Pour nettoyer les outils, racler le surplus et immerger dans un minimum d'eau. Ne pas jeter les résidus à l'égout. L'emballage et le reste de son contenu ne doivent pas être jetés avec les déchets ménagers. Se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les modalités d'élimination et de collecte. Utiliser les équipements de protection individuelle propres et correctement entretenus : gants et protections oculaires conçues contre les projections de liquides. Refermer hermétiquement le bidon après usage. Tenir hors de portée des enfants. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. Éviter le rejet dans l'environnement. Éliminer le contenu/récipient dans un centre de collecte des déchets dangereux ou spéciaux. Contient des produits biocides. Contient mélange de : 5-chloro-2-methyl-2H-isothiazol-3-one [NO.CE 247-500-7] ; 2-methyl-2H-isothiazol-3-one [NO.CE 220-239-6] (3 :1), 1,2-BENZISOTHIAZOL-3(2H)-ONE, 2-METHYL-2H-ISOTHIAZOLE-3-ONE. Peut produire une réaction allergique. Attention! Des gouttelettes respirables dangereuses peuvent se former lors de la pulvérisation. Ne pas respirer les aérosols ni les brouillards.
Conseils pour un usage respectueux de la santé et de l'environnement	<ul style="list-style-type: none"> Refermez les pots non terminés afin de pouvoir réutiliser la peinture. Réutiliser la peinture est un bon moyen de réduire l'impact environnemental des produits sur l'ensemble de leur cycle de vie. Pour éviter le gaspillage de peinture : faire une estimation de la quantité de peinture nécessaire : 1L de peinture couvre en moyenne 5 à 6m² de surface en 2 couches. Que faire de la peinture inutilisée : se connecter sur www.tollens.com pour obtenir des informations plus détaillées.

Les données physico-chimiques données dans cette fiche sont valables pour le produit blanc. La valeur de COV indiquée représente la valeur du produit prêt à l'emploi, après mise à la teinte, dilution... avec les produits de notre gamme. En aucun cas, elle ne peut engager notre responsabilité sur des mélanges qui seraient faits avec d'autres produits commerciaux, pour lesquels nous ne connaissons pas la réelle teneur en COV. La présente fiche descriptive a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondées sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente.



Nous contacter au : 0 820 21 00 24 Service 0,12 € / min + prix appel