




ARTIS SUPERLISSAGE N



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Définition :

Enduit prêt à l'emploi, intérieur, de couleur beige, à base de charges sélectionnées (sable) pour une finition optimale.

Domaine d'utilisation :

Permet le lissage sur murs intérieurs.

S'applique sur :

- béton brut de décoffrage, enduit ciment, plaques de plâtre
- cartonnées, anciennes peintures lessivées ou poncées.

Classification :

Produit issu de fabrication industrielle automatisée, codée, numérotée, contrôlée, classé famille III classe 2 selon la norme NF T 36-005 et conforme à la norme NF T 30-608.

Caractéristiques techniques :

Épaisseur par couche : 0,8 à 1,5 mm.

Consommation moyenne : 1 à 2,5 kg/m² suivant planimétrie du support.

Séchage : de 8 à 24 heures en fonction du support, de l'épaisseur, des conditions climatiques et de la ventilation (voir précautions d'emploi).

Densité : 1,7.

Finition lisse.

Préparation des supports :

Les supports doivent être conformes aux DTU 59-1 : durs, sains, solides, secs, propres, exempts de graisse, de cire, ou de tout autre produit pouvant altérer l'accrochage. Les fonds fragiles farinants ou poudreux devront être impérativement consolidés à l'aide d'une impression adaptée.

Préparation du produit :

Prêt à l'emploi. Sans malaxage, ni dilution

Mise en œuvre :

S'applique à la machine à projeter traditionnelle à vis ou en application manuelle. Peut-être projeté directement sur du béton.

Ponçage de l'enduit sec à la ponceuse type Girafe (grain 220).

Nettoyage du matériel à l'eau.

Précaution d'emploi :

Ne pas appliquer sur des supports gelés ou surchauffés.

Craint le gel.

EUH208 contient MELANGE DE 5-CHLORO-2-METHYL-2HISOTHIAZOL-3-ONE [NO.CE 247-500-7] ; 2-METHYL-2HISOTHIAZOL-

3-ONE [NO. CE 220-239-6] (3:1), 1,2- BENZISOTHIAZOL-3(2H)-ONE.

Peuvent produire une réaction allergique.

Tenir hors de portée des enfants.

Éviter le rejet dans l'environnement.

Éliminer le contenu/récipient dans un centre de collecte des déchets dangereux ou spéciaux.

Ne pas appliquer à des températures inférieures à 8° et supérieures à 30° et à un taux d'hygrométrie de supérieur à 65% HR.

Stockage et conservation :

Conservation 1 an à l'abri de l'humidité dans son emballage d'origine fermé

Conditionnement :

Existe en sac de 25 kg

La présente fiche annule et remplace toute fiche antérieure relative à ce produit. La présente fiche descriptive a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente.