




ARTIS REPAREX GRANITE



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Définition :

Enduit en poudre de rebouchage extérieur, à prise semi-rapide, de couleur blanche, formulé à base de ciment, charges, résines et adjuvants. REPAREX GRANITÉ est renforcé avec des fibres pour une plus haute cohésion.

Domaine d'utilisation :

Permet de garnir et reboucher des trous et fissures stabilisées limitées à 2 mm. REPAREX GRANITÉ peut s'appliquer en forte épaisseur (jusqu'à 10 mm par passe en enduisage / toutes épaisseurs en rebouchage) sur supports absorbants, solides et cohérents, bruts ou peints (films minces), et permet de conserver un aspect rugueux et texturé lors des reprises d'enduit afin d'éviter les effets lisses.

S'applique sur :

plâtre gratté intérieur, béton banché, béton cellulaire, briques, blocs de béton, enduit de ciment, anciens fonds peints absorbant solides, pierre. Ne pas appliquer sur les supports anciens ou friables.

Avantages :

Haute adhérence

Fibré et granité

Prise semi-rapide : Utilisable environ 2 H

Haute résistance

Très garnissant

Peut se redoubler « frais sur frais »

Finition texturée (permet d'éviter les effets lisses lors des reprises d'enduit)

Haute dureté

Classification :

Produit conforme à la norme NFT 30608 (classification UNE 48313 : 2008 EX).

Classification G3 E5 S3 V3 W2 A0 C0

Mise en œuvre selon les DTU en vigueur 59.1 et 42.1

Caractéristiques techniques :

Temps d'emploi : environ 2 H à 20°C

Temps de séchage : environ 24 H suivant les épaisseurs et les conditions climatiques

Temps avant mise en peinture : après séchage complet (environ 24 H)

Granulométrie 700 microns

Couleur blanche

pH : 12.5-13.5

Consommation : environ 1,7 kg/m² pour 1 mm d'épaisseur.

Préparation des supports :

Les supports doivent être conformes aux DTU en vigueur : propres, durs, sains, secs, absorbants, cohésifs, bien adhérents, et exempts de graisse, cire, poussière, micro-organismes pouvant nuire à l'adhérence du produit.

Préparation du produit :

Verser REPAREX GRANITÉ dans de l'eau propre, 0.3 litre d'eau pour 1 kg de poudre, suivant la consistance désirée, puis mélanger jusqu'à l'obtention d'une pâte souple et homogène. Laisser reposer la pâte 5 minutes, puis appliquer. Ne jamais rebattre la pâte après mélange afin de ne pas rompre la courbe de prise du produit. Appliquer en conditions ambiantes favorables (température comprise entre +5°C et +30°C, et taux d'hygrométrie inférieur à 80 % HR)

Mise en œuvre :

Sur fonds poreux, imprimer en totalité la surface avant mise en peinture.

Ne convient pas sur des supports extérieurs contenant du plâtre ou autres supports à faible cohésion.

Sur fonds affaiblis, pulvérulents ou poudreux, gratter et éliminer préalablement les parties fragilisées, puis appliquer un durcisseur de fonds afin de consolider.

S'applique au couteau ou à la lame à enduire.

Pour reboucher, et après préparation, bourrer la pâte à l'aide d'un petit couteau de peintre. Lisser la surface de l'enduit.

Après son application, REPAREX GRANITÉ durcit entre 45 mn et 1H15.

Vous pourrez le couper, le sculpter et même le poncer jusqu'à 24 à 48 H après son application. Le ponçage s'effectuera au papier de verre (24 à 48 H).

REPAREX GRANITÉ peut être recouvert après séchage complet par tous types de peintures extérieures compatibles, en fonction des règles en vigueur.

Ne pas appliquer sur des supports bloqués, gelés ou surchauffés.

Ne pas appliquer dans une atmosphère pouvant créer des condensations.

Nettoyage des outils et des mains à l'eau.

Dans certains cas de mise en œuvre localisée, la trace de cet enduit sera visible (différence de relief, de brillance ou de teinte).

Précaution d'emploi :

Provoque une irritation cutanée.

Provoque une irritation oculaire grave.

Peut irriter les voies respiratoires.

Porter gants/vêtements/lunettes/masque de protection.

EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU :

Laver abondamment avec de l'eau et du savon.

EN CAS D'INHALATION : Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos en position confortable favorisant la respiration.

En cas d'irritation cutanée : consulter un médecin.

Si l'irritation oculaire persiste : consulter un médecin.

EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : Rincer abondamment avec de l'eau propre pendant plusieurs minutes.

Si possible et si nécessaire, retirer les lentilles de contact. Continuer de rincer.

Autres dangers : En conditions normales d'utilisation, et sous sa forme originale, le produit ne génère aucun effet négatif sur la santé ou l'environnement.

Stockage et conservation :

Conservation 6 mois à l'abri de l'humidité dans son emballage d'origine fermé

Conditionnement :

Existe en seau de 15 kg

La présente fiche annule et remplace toute fiche antérieure relative à ce produit. La présente fiche descriptive a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente.