FICHE PRODUIT

Enduit de lissage rapide base ciment

UZIN NC 888 S

Enduit de lissage recouvrable après 15 minutes

DOMAINES D'APPLICATION :

Adapté :

- pour le rebouchage des trous et éclats dans les supports, par ex. sur les chapes ou supports béton
- pour la réparation des marches d'escaliers et des paliers
- pour les sollicitations importantes en domaine résidentiel ou commercial
- aux sollicitations des sièges à roulettes

POUR APPLICATION SUR :

- ragréage ciment neuf ou ancien
- supports mineraux avec traces de colles parfaitement adhérentes et insensibles à l'eau
- carrelages, pierres naturelles ou Terrazo
- planchers chauffants à circulation d'eau chaude

PROPRIÉTÉS :

UZIN NC 888 S donne, après gâchage avec de l'eau, un enduit de lissage extrêmement fin et à séchage très rapide. La surface est recouvrable après environ 15 minutes sur support bien absorbant.

- De zéro jusqu'à 4 mm d'épaisseur
- Aucun primaire nécessaire
- Séchage extrêmement rapide
- Exceptionnelle qualité de surface
- Pour l'intérieur

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Emballage	sac plastifié
Conditionnement	4,5 kg
Tenue en stock	9 mois au sec en emballage d'origine
Taux de gâchage	2,25L d'eau par sac de 4,5 kg
Couleur	gris
T° idéale d'application	15 à 25°C et HR inf. à 65%
Durée prat. d'utilisation	env. 20 minutes*
Circulable	après env. 10 minutes*
Recouvrable	après env. 15 minutes*
T° min. de mise en oeuvre	10 °C au sol

*À 20 °C et 50 % d'humidité relative de l'air, pour une épaisseur maximale de 1 mm sur support bien absorbant.

UZIN | A brand of UZIN UTZ
DE | Uzin Utz AG | Dieselstraße 3 | 89079 Ulm | Telefon +49 (0)731 4097-0 | Telefax +49 (0)731 4097-110 | E-Mail info@uzin.de | Internet www.uzin.de
FR | Uzin Utz France SAS | 6 av. du Prof. A. Lemierre 75980 Paris Cedex 20 | Tél : 01 41 63 27 20 | Fax : 01 41 63 27 21 | uzin.fr@uzin-utz.com | www.uzin.fr

UZIN NC 888 S

PRÉPARATION DU SUPPORT :

Le support doit être résistant, sec, propre, non fissuré et exempt de toute substances polluantes susceptibles de diminuer l'adhérence.

Les anciennes couches instables, insuffisamment dures et faiblement adhérentes à la surface du support devront être éliminées par tout moyen mécanique ou manuel.

Contrôler que le support correspond bien aux normes et fiches en vigueur et prendre les mesures nécessaires en cas de déficience.

Dépoussiérer soigneusement le support par aspiration.

Observer les fiches techniques des produits utilisés.

MISE EN OEUVRE :

1. Préparation du mélange : Verser 2,25L d'eau claire froide dans un seau de malaxage propre pour un sac de UZIN NC 888 S (pour le mélange de quantités partielles, 2 part de poudre et 1 part d'eau donnent la consistance idéale). Ajouter la poudre, tout en malaxant énergiquement jusqu'à obtention d'une consistance homogène, fluide et non grumeleuse. Ne mélanger que la quantité d'enduit pouvant être utilisée dans un intervalle de 20 minutes. Appliquer immédiatement le mélange.

2. Application : Appliquer l'enduit sur le support à la lisseuse. La revêtement de sol pourra être installé après 15 minutes*. (A noter : le temps ouvert de la colle pourra être prolongé par l'application du primaire Uzin approprié)

*À 20 °C et 50 % d'humidité relative de l'air.

CONSOMMATION :

Épaisseur	Consommation	Surface par sac
1 mm		4.5 kg / 4,1 m²
4 mm		4.5 kg / 1 m²

IMPORTANT :

- Le support doit avoir une T° > 10°C et la différence entre la température du support et le point de rosée doit être supérieure à 3°C.
- Les durées de durcissement, de séchage et d'attente avant aptitude à la pose augmentent par température basse et humidité relative élevée. A contrario, une température élevée réduit la durée pratique d'utilisation.
- Ne pas appliquer l'enduit sur un sol en cours de chauffe.
- Ne pas utiliser comme revêtement d'usure / doit toujours être recouvert.
- Les joints de dilation et joints périphériques doivent être conservés. Les joints de fractionnement doivent être traités au moyen d'une résine tel que UZIN KR 416 ou UZIN KR 516.
- Le support doit être sec et non soumis à des remontées d'humidité sous quelque forme que ce soit. Dans le cas contraire, utiliser la barrière anti-remontée d'humidité UZIN PE 470.
- Respecter les informations données dans les fiches techniques des produits UZIN utilisés. Pour la mise en oeuvre, respecter les DTU, CPT, normes et règles professionnelles, etc. en vigueur à la date d'exécution des travaux.

AVANTAGES ENVIRONNEMENTAUX

- Pauvre en chromates suivant Reg. CE 1907/2006 (REACH)
- EMICODE EC 1 PLUS / A très faible émission

COMPOSITION :

Ciments spéciaux, charges minérales, polymères redispersables et additifs.

SÉCURITÉ DU TRAVAIL ET DE L'ENVIRONNEMENT :

Contient ciment pauvre en chromates suivant le règlement (CE) no 1907/2006 (REACH). Au contact de l'eau / l'humidité, le ciment présente une forte réaction alcaline. Eviter donc tout contact avec les yeux et la peau. En cas de contact, laver immédiatement avec de l'eau. En cas d'irritation de la peau et/ou de contact avec les yeux, consulter un médecin. Porter des gants de protection. Pendant le gâchage, porter un masque de protection contre la poussière. Après la prise, le produit durci est physiologiquement et écologiquement sans danger. Conditions de pose conformes aux normes, et supports, primaires et ragréages parfaitement secs sont les conditions essentielles à l'obtention après travaux d'un air ambiant d'excellente qualité.

ÉLIMINATION :

Rassembler si possible les restes de produits et les utiliser. Ne pas verser le produit dans les égouts, les eaux ou la terre. Les sacs totalement vidés peuvent être recyclés. Rassembler les restes de produit, les mélanger avec de l'eau, laisser durcir puis éliminer avec les déchets de chantier.

Les données contenues dans cette Fiche Produit reposent sur les résultats actuels des expériences et études réalisées à ce jour. Elles présentent des recommandations d'ordre général mais ne répondent pas à toutes les conditions d'application possibles, différentes d'un cas à l'autre. Ces données ne sauraient donc servir de base à exigence de réparations. Procéder le cas échéant à des essais préalables. Cette édition annule et remplace les précédentes. Vous trouverez la version en vigueur de cette fiche sur notre site internet : www.uzin.fr | 06.2023